

SERIE 1390.0002 BASE PER TITANZINC MICACEO - FONDO FINITURA PER LAMIERE ZINCATE
Impieghi

Il prodotto 1390.0002 si usa per ottenere con il Tintometro Colormaker Professional le tinte micacee, e delle varie cartelle del Colorificio Sammarinese.

Il prodotto non può essere usato tal quale, ma deve sempre essere colorato con i coloranti del Nuovo Sistema Colormaker Professional Serie 8060.0000.

Dopo colorazione il prodotto può essere usato come fondo e mano a finire su lamiera zincata per esterno ed interno su manufatti tipo cancellate, ringhiere, grondaie, pluviali, ecc.

Caratteristiche generali

Sue caratteristiche principali sono:

- ottima aderenza su metallo;
- aspetto satinato;
- elevata resistenza all'esterno anche in atmosfera industriale ed in clima di mare;
- elevata resistenza all'ingiallimento, e allo sfarinamento;
- buon potere anticorrosivo;
- facilità di applicazione.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec	16 ± 1
Peso specifico	kg/l	1,050 ± 0,030
Residuo secco	%	53 ± 2
Spessore ottimale	micron	50 - 60
Resa teorica	mq/l	9 - 11
Aspetto del film	gloss	20 ± 5
Diluyente	codice	9120.0004 o 9210.0012
Essiccazione fuori polvere	minuti	10 - 12
Essiccazione al tatto	minuti	30 - 40
Essiccazione in profondità	ore	24
Sopraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	9120.0004 al 1%
A spruzzo	diluire con	9210.0012 al 4%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,8 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi
SU LAMIERA NUDA

Perfettamente pulita, sgrassata e senza ruggine. Qualora si debba dare una seconda mano, è preferibile darla a spruzzo o a pennello operando molto velocemente e senza insistere nella pennellata onde evitare rimozioni. Può essere sopraverniciato con Smalti sintetici serie 3510.0000, Smalti Rapida Essiccazione Serie 8370.0000, Smalti Nitro Serie 4310.0000.

SU LAMIERA ZINCATA

Opportunamente preparata, minimo tramite lavaggio decappante con 9470.0208, applicare direttamente una o due mani di 1390.0000, seguendo le indicazioni precedenti.

13/09/10