

SERIE 2311.0800 EPIC LUCIANO - STUCCO DECORATIVO LUCIDO DIRETTO**Impieghi**

Stucco a spatola, auto lucidante. La particolarità dei componenti unita alla tecnica applicativa permettono di ottenere eleganti decorazioni e raffinati effetti su pareti o particolari architettonici quali colonne, cornici. Applicabile su svariati supporti murari, come gesso, intonaco civile, cartongesso adeguatamente preparati.

E' la base per ottenere le tinte della cartella EPIC LUCIANO con il SISTEMA COLORMAKER e COLORMAKER AQUA.

Data l'elevata viscosità del prodotto si consiglia di agitare bene al mixer il prodotto per ottenere una perfetta omogeneizzazione dei coloranti.

Caratteristiche generali

Prodotto in pasta di consistenza soffice.

Dopo l'applicazione presenta le seguenti caratteristiche:

- ottima aderenza;
- non emana odori sgradevoli;
- elevata brillantezza;
- bassa presa di sporco.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Peso specifico	kg/l	1,73 ± 0,030
Residuo secco	%	72 ± 2
Aspetto del film	gloss	lucido dopo lucidatura
Resa su intonaco liscio	mq/l	3 - 4
Diluente		il prodotto è pronto all'uso. All'occorrenza diluire con piccole aggiunte di acqua
Essiccazione al tatto	ore	2
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	8-10
Tempo di carteggiatura/lucidatura	ore	12/24

Modalità applicative

Preparazione del supporto e ciclo applicativo:

- 1) Pulizia accurata del supporto tramite spazzolatura.
- 2) Isolare con fissativo Titancril serie 2340.0003 (vedi scheda tecnica).
- 3) Rasare perfettamente la superficie con 2310.0100 RASANTE PER DECORATIVI

In alternativa, *per effetti con maggiore profondità di tinta*, dopo circa 6 ore dall'applicazione di Titancril, rasare con LUCIANO in 1/2 passate intervallate da 6/8 ore, carteggiando solo la prima mano con carta abrasiva fine (1000).

- 4) Applicare le ultime mani di LUCIANO con spatola inox di grandezza variabile a seconda dell'effetto finale desiderato.
- 5) Dopo 12/24 ore ripassare la superficie con apposita spatola o frattone in acciaio inox, esercitando un'adeguata pressione fino ad ottenere la completa lucidatura (effetto chiaro scuro).

Conservare ed applicare il prodotto sopra i 5°C.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Gocce di prodotto indurito possono essere rimosse con Diluente Nitro 9210.0012.

19/02/2015