

SERIE 7270.0000 SANOLEGNO CERATO ALL'ACQUA
Impieghi

Impregnante e finitura all'acqua ad effetto cera usato in edilizia e nel "fai da te" per i cicli di verniciatura del legno. Consigliato sia per uso interno che esterno offre ottime caratteristiche di resistenza e durata. Contiene speciale additivo (filtro UV) che protegge il legno dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici, senza alterarne l'aspetto a poro aperto.

Caratteristiche generali

Protegge il legno, ne ravviva e colora la venatura, non fa spessore, non sfoglia e non emana odori sgradevoli dopo essiccazione.

Disponibile nei seguenti colori:

- 7270.0401 trasparente
- 7270.0402 noce chiaro
- 7270.0403 noce scuro
- 7270.0405 mogano
- 7270.0406 douglas
- 7270.0408 rovere
- 7270.0414 castagno

Il prodotto inoltre presenta:

- buon potere di penetrazione nelle fibre del legno;
- lascia il supporto satinato (cerato);
- possiede elevata elasticità;
- elevata resistenza alle intemperie.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/4	sec.	30 ± 5
Peso specifico	kg/lt	1,020 ± 0,050
Residuo secco	%	28 ± 2
Resa teorica	mq/lt	10 - 12
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	ore	1
Essiccazione in profondità	ore	6
Sovraverniciabilità	ore	4

Modalità applicative

A pennello, spruzzo,	Il prodotto è pronto all'uso . La prima mano si consiglia di diluire al 3-5% con acqua per favorire l'impregnazione del legno.
<p>Nell'applicazione procedere seguendo la venatura del legno. Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito. Su legno verniciato è indispensabile asportare la vecchia vernice poiché per svolgere appieno la sua funzione deve entrare in intimo contatto col legno.</p>	

Cicli indicativi
LAVORI INTERNI

Applicare una o due mani a distanza di almeno 4 ore l'una dall'altra.

LAVORI ESTERNI

Dare da due a tre mani a distanza di 4 ore l'una dall'altra.

Note

TEME IL GELO. Conservare sopra i 5°C. Applicare sopra gli 8°C.

Il prodotto, se non è asciutto, viene dilavato dall'acqua. Non applicarlo, quindi, se si prevede pioggia imminente. Anche l'applicazione in presenza di forte umidità (nebbia ecc.) dà luogo a ritardo nell'essiccazione.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Il prodotto indurito può essere rimosso con Diluyente Nitro codice 9210.0012.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

13/01/2015

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
 These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not guarantee for each single case.