Colorificio Sammarinese SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

13500153 POLINOXAL MINIEM ARANCIO
antiruggine gliceroftalica satinata

Prodotto semilucido ideale per la verniciatura di infissi di ferro, cancelli, recinzioni, porte e portoni.Crea un ottimo strato di copertura e aderisce perfettamente alle superfici.

Data di revisione	28/10/2024
Composizione	Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, con pigmentazione attiva con il supporto (antiruggine), alchidica. Classificata secondo UNI 8681:B2. A.0.B.2.B.AB
Proprietà principali	• elevata resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici • alta qualità • elevata copertura
Impieghi	Come antiruggine ai fosfati di zinco di alta qualità per la verniciatura di serramenti in ferro, capannoni industriali, macchinari ecc.
Colore	Arancio MINIEM

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	**Riferimento**	**UM**	**Valori**
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,250 ± 0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076	sec	14 ± 2
Residuo secco	C033	%	77,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	60
Essiccazione al tatto		Ore	5
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 70% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo, airless, immersione.
. Diluente	9110.0001, a spruzzo anche con 9120.0004

Colorificio Sammarinese SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

. Diluizione	Pennello e rullo 5% con 9110.0001, a immersione 12% 9120.0004, a spruzzo 10% con 9120.0004
. Applicazione airless	Diametro ugello 0.018-0.023". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,8mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	8-9 m²/l, allo spessore consigliato di 30-40 µm.

Ciclo applicativo	Su lamiera perfettamente pulita, sgrassata e senza ruggine. 13500153 POLINOXAL MINIEM ARANCIO, antiruggine gliceroftalica satinata, può essere sovraverniciato con: se stesso se si desidera dare una seconda mano onde ottenere un maggiore spessore di prodotto antiruggine; smalti sintetici delle serie 3410.0000, 3510.0000, 3540.0000, 3630.0000.

Conservazione	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Avvertenze	Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	I/S - , massimo 500 G/L(2010). Valore massimo C.O.V.contenuto in POLINOXAL MINIEM ARANCIO pronto all'uso: 397.280 g/l.

Voci di Capitolato	Applicazione di 1 mano di POLINOXAL MINIEM ARANCIO, antiruggine gliceroftalica satinata, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.