



Colorificio Sammarinese SpA
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

colorificio@colsam.com
colsam.com

20000050 COLSAM COLOR BIANCO pittura murale lavabile traspirante



Idropittura traspirante lavabile in Classe 3, molto coprente ed estremamente opaca permette di mascherare numerosi difetti delle pareti. Formulata appositamente per ambienti interni, risulta particolarmente rispettosa del benessere abitativo tanto da essere classificata A+ secondo la rigorosa normativa francese 321/2011. Risponde ai requisiti CAM 2022 ed è pertanto utilizzabile in appalti pubblici.



Data di revisione

07/02/2023

Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.HA

Proprietà principali

- eccellente permeabilità al vapore
- ottima copertura delle imperfezioni del muro
- Classe A+ (Decreto francese 321/2011)

Impieghi

In edilizia come idropittura traspirante idrorepellente, a basso C.O.V. a base di resine viniliche selezionate.

Finitura di pregio, evita la formazione di condensa grazie alle proprietà idrorepellenti.

Rispettosa del benessere abitativo, non contiene quantità apprezzabili di formaldeide.

Colore

Bianco, basi Colormaker.

Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Caratteristiche tecniche	Riferimento	UM	Valori
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 7783		Classe V1 Classe V1 (alta permeabilità)
Brillantezza	EN ISO 13300	GU	3,8 @ 85°
Granulometria	EN ISO 13300	µm	<100 fine
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 3
Reazione al fuoco su supporti A1 e A2	EN 13501-1		A2-s1, d0
Reazione al fuoco sola pittura	EN 13501-1		B-s1, d0

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

colorificio@colsam.com
colsam.com

. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 20-30%, pennello 20-40%, airless 25-40%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	12-14 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita, stuccare eventuali fessurazioni con Titanstucco. Per migliorare la protezione del muro o nel caso di superficie che spolvera, si consiglia di applicare Titancril diluito 1:3-1:5 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto. In ogni caso applicare il fissativo se il prodotto è colorato.

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI

Se la vecchia pittura è di qualità e ben ancorata al supporto, rimuoverla polvere e procedere come per i supporti nuovi. Se la vecchia pittura è scrostata o sfarina, asportare le parti incoerenti, spolverare, eventualmente stuccare con titanstucco e, nel caso di superfici con presenza di muffe trattare con i prodotti della linea Biosistem. Poi procedere come per il muro nuovo.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in COLSAM COLOR BIANCO pronto all'uso: 30 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di COLSAM COLOR BIANCO pittura murale lavabile traspirante, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
