

2030

EXTRFLAT

Idropittura lavabile per interni ad elevata copertura



Extraflat è una finitura opaca all'acqua per interni, caratterizzata da elevata copertura anche ad umido. Lavabile in Classe 3, è formulata per superfici già tinteggiate e ben coese e per intonaci al civile purché non sfarinanti, dopo adeguata verifica e preparazione del supporto. Il prodotto può essere applicato direttamente su cartongesso di diversa tipologia, comprese le lastre tecniche colorate e a basso assorbimento d'acqua, normalmente più impegnative da uniformare a bianco. Le sue prestazioni sono ottime anche su superfici non uniformi, con rappezz e piccole lacune, dopo una corretta preparazione del supporto e specialmente in abbinamento ai fondi della linea Flatfix. Extraflat è un prodotto ad alte prestazioni, estremamente versatile, facile da applicare, è classificato A+ e coerente con i requisiti CAM, BREEAM, LEED.



Data di revisione

09/02/2026

Proprietà principali

- ottima copertura anche ad umido
- diretta su cartongesso
- elevato potere mascherante

Supporti

Gesso e cartongesso; intonaci e rasanti minerali; intonaci premiscelati; supporti già tinteggiati; calcestruzzo.

Colore

Bianco base.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Riferimento

UM

Valori

Peso specifico (picnometro)

kg/l

1,56 ± 0,04

Resistenza alla spazzolatura ad umido

EN ISO 13300

Classe 3

Rapporto di contrasto

Classe 1 (7m²/l in due mani)

Sovraverniciabilità

ore

4-8

Essiccazione in profondità

ore

24

Modo d'impiego

Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%

Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%

Metodo di applicazione

Rullo, pennello

Diluente

Acqua

Diluizione

Rullo o pennello 15-25%

Miscelazione

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.

Resa teorica

10-14 m²/l per mano, in funzione della tipologia e dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato, privo d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente ed eventuali tracce di disarmante. Stuccare eventuali fessurazioni con Titanstucco. In caso di supporti già tinteggiati, asportare le vecchie pitture in fase di distacco mediante raschiatura, spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la pittura non venga via con facilità in tutti i punti. Anche le tempere magre devono essere asportate. Extraflat può essere applicato direttamente su supporti che si presentano in buono stato anche senza l'utilizzo di un fissativo. Qualora i supporti non abbiano i requisiti richiesti, si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante all'acqua Titancril oppure, in alternativa, una mano di fondo isolante pigmentato Flatfix, opportunamente diluito. Attendere la completa asciugatura del fissativo (12-24 ore) prima di procedere all'applicazione della finitura.

CICLO APPLICATIVO:

Una volta preparato in maniera adeguata il supporto, procedere all'applicazione di due mani di pittura, a distanza di 4-8 h l'una dall'altra, a seconda delle condizioni ambientali e di assorbimento del supporto. L'applicazione del prodotto deve essere eseguita nelle modalità precedentemente indicate.

Avvertenze e conservazione

Teme il gelo, conservare fra +5°C e 35°C.

Non applicare in presenza di umidità di risalita. Non applicare su pareti calde o direttamente investite dai raggi solari soprattutto in estate. Si prega di verificare la correttezza del colore prima di procedere con l'applicazione. Usare su superfici contigue solo colori della stessa produzione (lotto). Pulire gli attrezzi subito dopo l'utilizzo e non disperdere i residui nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica. La Shelf Life del prodotto è riportata nella Sezione 9 della Scheda di Sicurezza, disponibile su richiesta.

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) - D. Lgs 161/2006.

Cat. 1/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) (BA): 30 g/l (2010).
Contenuto massimo COV < 30 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di Extraflat, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste informazioni sono frutto della nostra esperienza pratica ma sono puramente indicative. Per informazioni più dettagliate, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. La presente scheda annulla e sostituisce eventuali edizioni precedenti.