

2116

OTTOWALL ELEGANCE

Idropittura traspirante per finiture di pregio



Ottowall Elegance è un'idropittura murale acrilica traspirante per interni, con ottimo punto di bianco, caratterizzata da una texture elegante e setosa al tatto. Ottowall Elegance è la soluzione che unisce alta qualità estetica ad ottime performance, grazie anche alla resistenza del suo film. È formulata secondo una nuova filosofia, che conferisce al prodotto un'elevata traspirabilità al vapore acqueo e consente di essere conforme alle certificazioni e protocolli che garantiscono i più elevati standard abitativi. Ottowall Elegance è certificata A+ e INDOOR AIR CONFORT GOLD, è in linea con i requisiti CAM ed è idonea ai protocolli LEED e BREEAM.



Data di revisione	13/04/2026
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none"> • Elevata copertura • Ottimo punto di bianco • Resistente
Supporti	Gesso e cartongesso; intonaci e rasanti minerali; intonaci premiscelati; supporti già tinteggiati; calcestruzzo.
Colore	Bianco base e base Deep. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)		kg/l	1,65 ± 0,04 (del prodotto bianco base)
Permeabilità al vapore	UNI EN ISO 7783		Classe V1 (alta permeabilità)
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 3
Reazione al fuoco su supporti A1 e A2	EN 13501-1		A2-s1, d0
Reazione al fuoco solo pittura	EN 13501-1		B-s1, d0
Sovraverniciabilità		ore	4-8
Essiccazione in profondità		ore	24-48

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +10°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +10°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 20-30 %, pennello 30-40 %.
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	12-14 m ² /l per mano.

Certificazioni

INDOOR AIR COMFORT	Conforme
INDOOR AIR COMFORT GOLD	Classe A+
Legislazione VOC Francia	Conforme
CAM Edilizia Italiana	Conforme
ABG/AgBB	Conforme
Legislazione Belga	Conforme
Blue Angel (DE-UZ 12-a)	Conforme
EU Ecolabel	Conforme
EU Taxonomy	Conforme

Ciclo applicativo

CARTONGESSO E MURATURA

Il supporto deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato, e privo d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente ed eventuali tracce di disarmante. Stuccare eventuali fessurazioni con Titanstucco. In caso di supporti già tinteggiati, asportare le vecchie pitture in fase di distacco mediante raschiatura, spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la pittura non venga via con facilità in tutti i punti. Anche le tempere magre devono essere asportate. In ogni caso è consigliata una mano di fissativo isolante all'acqua Titancril oppure, in alternativa, una mano di fondo isolante pigmentato Flatfix, opportunamente diluito. Attendere la completa asciugatura del fissativo (12-24 ore) prima di procedere all'applicazione della finitura.

CICLO APPLICATIVO

Una volta preparato in maniera adeguata il supporto, procedere all'applicazione di due mani di Ottowall Elegance, a distanza di 4-8 h l'una dall'altra, a seconda delle condizioni ambientali e di assorbimento del supporto. L'applicazione di Ottowall Elegance deve essere eseguita nelle modalità precedentemente indicate.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 35°C.

Avvertenze

Non applicare in presenza di umidità di risalita. Non applicare su pareti calde o direttamente investite dai raggi solari soprattutto in estate. Applicare il prodotto tra i + 5°C e + 35°C. Si prega di verificare la correttezza del colore prima di procedere con l'applicazione. Usare su superfici contigue solo colori della stessa produzione (lotto). Pulire gli attrezzi subito dopo l'utilizzo e non disperdere i residui nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) - D. Lgs 161/2006

Cat. 1/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) (BA): 30 g/l (2010). Contenuto massimo COV < 30 g/l.

Voci di capitolato

Applicazione di 2 mani di Ottowall Elegance, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste informazioni sono frutto della nostra esperienza pratica ma sono puramente indicative. Per informazioni più dettagliate, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. La presente scheda annulla e sostituisce eventuali edizioni precedenti.