



**Colorificio
Sammarinese
SpA**
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

colorificio@colsam.com
colsam.com

21300250 BLITZ A.C. pittura traspirante



Pittura traspirante e lavabile dalle buone prestazioni, ideale per tutti gli usi. Ottima pennellabilità ed elevato punto di bianco.



| | |
|-----------------------------|---|
| Data di revisione | 10 febbraio 2017 |
| Composizione | Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.HA |
| Proprietà principali | <ul style="list-style-type: none">• elevato punto di bianco• coprente• facile applicazione |
| Impieghi | In edilizia come pittura murale lavabile vellutata alta copertura per interni. |
| Colore | Bianco |

| Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%) | Riferimento | UM | Valori |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Peso specifico (picnometro) | C022 | | 1,660 ± 0,050 |
| PH | C030 | | 8,5 ± 0,5 |
| Viscosità Brookfield @ 200 rpm | C054 | | 3.200 ± 200 |
| Permeabilità al vapore acqueo | UNI EN ISO 7783 | | Classe V1 alta permeabilità |
| Rapporto di Contrasto | EN ISO 13300 | | Classe 3 (10 m2/l) |
| Brillantezza | EN ISO 13300 | | |
| Granulometria | EN ISO 13300 | µm | <100 fine |
| Resistenza alla spazzolatura ad umido | EN ISO 13300 | | Classe 3 |

Modo d'impiego

| | |
|--|--|
| . Condizioni ambientali e del supporto | Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10% |
| . Metodo di applicazione | Pennello, rullo, airless. |
| . Diluente | Acqua |
| . Diluizione | Rullo 15-20%, pennello 20-25%, airless 25-30% |



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

- . Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
- . Resa teorica 10-12 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita, stuccare eventuali fessurazioni con Titanstucco. Per migliorare la protezione del muro o nel caso di superficie che spolvera, si consiglia di Titancril diluito 1:3 1:5 con acqua in funzione dello stato del supporto. Procedere all'applicazione di BLITZ A.C. come finitura.

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI

Se la vecchia pittura è di qualità e ben ancorata al supporto, rimuoverla polvere e procedere come per i supporti nuovi. Se la vecchia pittura è scrostata o sfarina, asportare le parti incoerenti, spolverare, eventualmente stuccare con titanstucco e, nel caso di superfici con presenza di muffe trattare con i prodotti della linea Biosistem. Poi procedere come per il muro nuovo.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in BLITZ A.C. pronto all'uso: 14.370 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di BLITZ A.C. Pittura traspirante, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
