



22860010 EPIC SAMBA - VELATURA SILOSSANICA per interni ed esterni



Pittura trasparente silossanica, per interni ed esterni, colorabile con il sistema Colormaker nei colori della cartella Samba. È utilizzata per dare al supporto un effetto particolare di velature semplici o abbinando colori diversi in base ai propri gusti. Può essere utilizzata sia su supporti nuovi che già pitturati, utilizzando diverse tecniche applicative.



Data di revisione	08 settembre 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, silossanica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.O.A.2.FC
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• applicabile su supporti nuovi o già pitturati• elegante effetto estetico
Impieghi	In edilizia per conferire al supporto verniciato un effetto particolare di velature, in modo semplice e delicato. Può essere utilizzato sia su supporti nuovi che già verniciati all'interno o all'esterno. La composizione del prodotto assicura un notevole effetto traspirante ed idrorepellente specialmente se usato come mano finale su Silopaint. Può essere colorata con il Sistema Colormaker e Colormaker Aqua nei colori della cartella EPIC SAMBA. Le tinte realizzate con coloranti a base di Ossidi sono stabili alla luce e quindi indicate per applicazioni in esterno.
Colore	Basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	0,960± 0,030
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	1150 ± 100
PH	C030		9,9 ± 1,0
Essiccazione fuori polvere		min	15-30
Essiccazione al tatto		min	40-60
Essiccazione in profondità		ore	2-4
Sovraverniciabilità		ore	2-4

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
--	--



. Metodo di applicazione	Spalter, pennello, spugna, rullo per effetti decorativi
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Dal 10 al 50%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	15-20 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

PARETI INTERNE:

Applicare EPIC SAMBA - VELATURA SILOSSANICA su superfici preparate con una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

PARETI ESTERNE:

Applicare su superfici preparate con pitture o rivestimenti acril-silosanici o silossanici delle serie 2270, 2281, 2282. E' fortemente consigliato l'utilizzo del fondo in tinta anzichè solo bianco per mascherare eventuali difetti estetici che possono manifestarsi nel tempo.

L'applicazione di EPIC SAMBA - VELATURA SILOSSANICA va realizzata con l'impiego dell'attrezzatura più idonea per conseguire l'effetto desiderato, pennello, spugna, guanto.

Applicare la prima mano in modo uniforme, e quando il prodotto è ancora fresco, asportare l'eccesso di prodotto.

Dopo 4-6 ore minimo applicare la seconda mano per ottenere l'effetto decorativo desiderato.

Con questo prodotto si possono ottenere svariati effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.

Note

La percentuale di diluizione è molto variabile perché è in funzione dell'intensità di tinta, dell'effetto desiderato e dall'assorbimento del supporto.

La resa può variare a seconda dell'assorbimento e ruvidità del supporto e del sistema di applicazione adottato.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in EPIC SAMBA - VELATURA SILOSSANICA pronto all'uso: 3.000 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di EPIC SAMBA - VELATURA SILOSSANICA per interni ed esterni, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

EP!C è un marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

**Colorificio
Sammarinese
SpA**

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com



Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
