



22860250 EP!C RIFF FONDO fondo all'acqua



Fondo a spessore dell'acqua per effetti materici da stendere in modo irregolare per dare profondità e movimento alla parete, come se fosse lavorata dal tempo.



| | |
|-----------------------------|---|
| Data di revisione | 17 marzo 2017 |
| Composizione | Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA |
| Proprietà principali | <ul style="list-style-type: none">• facile applicazione• a spessore• ottima copertura delle imperfezioni del muro |
| Impieghi | EP!C RIFF è una finitura metallizzata ottenuta da speciali miscele di ferro micaceo, resine acriliche e pigmenti semicoprenti. La sua applicazione a velatura, sul supporto opportunamente lavorato, crea straordinari effetti invecchiati ottenendo una piacevole qualità d'arredo in ogni ambiente. Disponibile nei prodotti: 22860250 EP!C RIFF Fondo, può essere colorato con il Sistema Colormaker nei colori della cartella EP!C RIFF; 22884200 EP!C RIFF Finitura Ruggine; 22884300 EP!C RIFF Finitura Alluminio, può essere colorata con il Sistema Colormaker nei colori della cartella EP!C RIFF. |
| Colore | Bianco Base. |

| Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%) | Riferimento | UM | Valori |
|--|-------------|------|---------------|
| Peso specifico (picnometro) | C022 | kg/l | 1,640 ± 0,050 |
| Viscosità Brookfield @ 200 rpm | C054 | cP | 13000 ± 1000 |
| Essiccazione al tatto | | ore | 3-4 |
| Essiccazione in profondità | | ore | 24 |
| Sovraverniciabilità | | ore | 6-8 |

Modo d'impiego

| | |
|--|--|
| . Condizioni ambientali e del supporto | Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10% |
| . Metodo di applicazione | Pennello, spatola |
| . Diluente | Acqua |

Ep!c è un marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Colorificio Sammarinese SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

- . Diluizione Pronto all'uso
- . Resa teorica 1,8-2,0 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

MURI NUOVI

Devono essere ben coerenti, asciutti e puliti. In caso di muri sfarinanti occorre fissare con una mano di 23400003 TITANCRIL opportunamente diluito.

Applicare una prima mano di EP!C RIFF Fondo fino a totale copertura del supporto, lisciare immediatamente tutta la superficie utilizzando il frattazzo di piatto, eseguendo movimenti

irregolari al fine di creare un leggero effetto antichizzato.

Dopo 6 - 8 ore applicare la seconda mano di fondo avendo cura di lasciare scoperte porzioni di superficie .

Attendere alcuni minuti e lisciare leggermente le creste sugli accumuli.

A essiccazione ultimata, procedere con due mani di EP!C RIFF Finitura intervallate di 6 - 8 ore, applicate a pennello e ripassate con spugna quando la superficie è ancora bagnata, eseguendo movimenti irregolari fino a ottenere una distribuzione omogenea della finitura.

Dopo ogni applicazione ripassare con fratazzo in plastica al fine di eliminare l'eccesso di finitura e metter in risalto la profondità del ciclo finito.

MURI GIÀ PITTURATI

Assicurarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse asportarla e consolidare, fissare come per i muri nuovi.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C RIFF FONDO pronto all'uso: 30 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di EP!C RIFF FONDO fondo all'acqua, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
