



22860450 EPIC SYRENE pasta modellabile acrilica



Syrene è un prodotto acrilico a spessore e può essere lavorato fino ad ottenere il disegno desiderato. Può essere caricato sulla parete fino a 3-4 mm di prodotto, la superficie si incide senza sbavature con gli strumenti a disposizione dell'applicatore. La pasta ha ottima scorrevolezza, è facile da applicare e asciugandosi ha un ritiro controllato. Si asciuga al tatto in 6/8 ore e in profondità dopo 7 giorni, la parete può essere trattata con finiture protettive o decorative dopo 24/48 ore.



| | |
|-----------------------------|---|
| Data di revisione | 20 marzo 2017 |
| Composizione | Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA |
| Proprietà principali | <ul style="list-style-type: none">• traspirante• buona elasticità ed adesione• resistente |
| Impieghi | In edilizia per interno, come fondo modellabile di preparazione alle più svariate finiture della linea EPIC. Data la sua particolare estetica e la facilità d'uso lasciano al decoratore la possibilità di esprimere il proprio estro rendendo così ogni lavoro personale e di unica bellezza. Il suo utilizzo attraverso molteplici attrezzi e in diversi spessori consente di modellare e decorare le più svariate superfici. |
| Colore | Bianco Base |

| Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%) | Riferimento | UM | Valori |
|--|-------------|------|---------------|
| Peso specifico (picnometro) | C022 | kg/l | 1,230 ± 0,050 |
| Essiccazione fuori polvere | | ore | 3-4 |
| Essiccazione al tatto | | ore | 6-8 |
| Sovraverniciabilità | | ore | 12-24 |
| Essiccazione in profondità | | ore | 12-24 |

Modo d'impiego

| | |
|--|--|
| . Condizioni ambientali e del supporto | Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10% |
| . Metodo di applicazione | Spatola, pennello, rullo |
| . Diluente | Acqua |
| . Diluizione | dal 5 al 10% |
| . Resa teorica | 3-4 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto. |



Ciclo applicativo

Applicare 22860450L0026 EP!C SYRENE su superfici preparate con una mano di 22860150 Fondo Universale per decorativi.
Distribuire il prodotto in spessore uniforme di 2-3 mm con frattone di plastica o rullo a pelo medio e, a prodotto ancora fresco, modellare con gli appositi attrezzi a seconda dell'effetto desiderato.
Con questo prodotto si possono ottenere svariati effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.
Dopo almeno 24-48 ore è possibile colorare il supporto modellato tramite le finiture: Groove, Samba, Riff finitura, Fusion tutte opportunamente diluite e applicate a discrezione del decoratore.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

**Classificazione COV - Dirett.
2004/42/CE - D.Lgs
161/2006**

A/A - , massimo 30 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C SYRENE pronto all'uso: 30 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 1 mano di 22860450L0026 EP!C SYRENE, pasta modellabile acrilica, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
