



**Colorificio
Sammarinese
SpA**
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

colorificio@colsam.com
colsam.com

22870099 EPIC TABLO' pittura speciale per interni ad effetto lavagna



Tablò è una finitura all'acqua monocomponente, acrilica, opaca e con ottima copertura. Si applica su muri intonacati, pareti in cartongesso e supporti in legno preparati, stagionati, asciutti e ben puliti.

Dopo qualche giorno la superficie può essere usata come lavagna scrivibile con gessi bianchi e colorati. Si cancella con un feltro o un panno morbido, la superficie è lavabile. Disponibile nel tipico colore nero lavagna.



Data di revisione	27/01/2023
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elevata lavabilità• facile applicazione• ottima copertura
Impieghi	Per pareti interne. Può essere usata su pareti murali, porte, e mobili, per rinnovare e personalizzare gli ambienti abitativi, dando vita ad uno spazio creativo dove grandi e piccoli possono trasferire la loro fantasia. Applicabile a murature intonacate a base calce, cemento, gesso. Può essere applicata anche su cartongesso e legno, previa opportuna preparazione del supporto.
Colore	Nero

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,210 +/- 0,040
Viscosità Brookfield @200 rpm	C054		3.400,00 +/- 400,00
Granulometria	EN ISO 13300	µm	<100 fine
Rapporto di contrasto	EN ISO 13300		Classe 1 (5m2/l)
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 1
Brillantezza	EN ISO 13300	Gloss	5,0 ± 2,0
Essiccazione in profondità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 5-10%, pennello 5-10%, airless 5-10%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10-12 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
. Tempo fra una mano e l'altra	6-8 ore

Ciclo applicativo

SUPPORTI MURALI NUOVI

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. Per un ottimo effetto estetico la superficie deve esser perfettamente liscia, pertanto, nel caso sia necessario, rasare le pareti con 23100050 Titanstucco.

Applicazione di una mano di 2340003 Titancril diluito sino ad un massimo di 1:3 con acqua, in funzione dell'assorbimento del muro.

A muro asciutto, applicazione di almeno due mani di EPIC TABLO' a distanza di circa 6-8 ore l'una dall'altra.

SUPPORTI MURALI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente. Procedere poi come per supporti murali nuovi.

SUPPORTI IN CARTONGESSO

Devono essere ben puliti ed asciutti.

Si consiglia l'applicazione di una mano di 2340003 Titancril diluito sino ad un massimo di 1: con acqua, in funzione dell'assorbimento.

SUPPORTI IN LEGNO

Su legno asciutto stagionato, ben pulito, applicare una mano di 32100050 Samopac. Carteggiare e applicare 2 mani di EPIC TABLO' a distanza di circa 6-8 ore l'una dall'altra.

Note	Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	L/A - , massimo 200 G/L(2010). Valore massimo C.O.V. contenuto in EPIC TABLO' pronto all'uso: 200 g/l.
--	---

Voci di Capitolato	Applicazione di 1 o 2 mani di 22870099 EPIC TABLO', Pittura speciale per interni ad effetto lavagna, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.
---------------------------	--



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
