



22880300 EPIC SOUL decorativo metallizzato effetto rilievo



Pittura all'acqua di aspetto ruvido. Formulata con pigmenti di pregio, garantisce un elegante effetto cromatico dai riflessi lucido-opachi. In base alla tecnica applicativa scelta si possono ottenere diversi effetti decorativi. Fornito in due granulometrie, STD e GG.



| | |
|-----------------------------|--|
| Data di revisione | 17/11/2021 |
| Composizione | Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, lucida, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.0.FA |
| Proprietà principali | <ul style="list-style-type: none">• riflesso lucido-opaco• effetto a rilievo• elegante effetto cromatico |
| Impieghi | In edilizia per conferire al supporto verniciato, grazie ai pigmenti di pregio in esso contenuti, superfici dall'aspetto ruvido dotate di un elegante effetto cromatico con riflessi lucido – opaco a seconda dell'incidenza della luce. |
| Colore | Argento base, Oro base. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab. |

| Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%) | Riferimento | UM | Valori |
|---|--------------------|-----------|---------------|
| Peso specifico (picnometro) | C022 | kg/l | 1,23 ± 0,050 |
| Viscosità Brookfield @ 200 rpm | C054 | cP | 18000 ± 4000 |
| Essiccazione fuori polvere | | min | 15-30 |
| Essiccazione al tatto | | min | 30-60 |
| Essiccazione in profondità | | ore | 12-24 |
| Sovraverniciabilità | | ore | 2-6 |

Modo d'impiego

| | |
|--|--|
| . Condizioni ambientali e del supporto | Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10% |
| . Metodo di applicazione | Pennello |
| . Diluente | Acqua |
| . Diluizione | dal 1 al 3% |
| . Miscelazione | Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata. |

EP!C è un marchio di Via del Camerario 7 C.o.e SM00026
47891 Falciano, San Marino Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
Colorificio T +378 (0549) 905 515 n. 26 del 20 maggio 1944
Sammarinese F +378 (0549) 908 453
SpA colorificio@colsam.com



. Resa teorica

Versione STD:

Effetto nuvola e cordonato: 5-6 m²/l effetto finito a 2 mani;

Effetto tessuto: 3-4 m²/l per mano effetto finito a 2 mani.

Versione GG:

Effetto nuvola e cordonato: 4-5 m²/l effetto finito a 2 mani

Ciclo applicativo

SU MURI NUOVI

Prima di verniciare accertarsi che la superficie sia perfettamente liscia, se occorre rasare utilizzare 23100020 TITANSTUCCO. Isolare con 23400003 TITANCRIL opportunamente diluito. Applicare una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

SU MURI GIA' PITTURATI

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse preparare la superficie come per i muri nuovi.

Applicare una mano di 22880300L0016 EP!C SOUL; dopo alcuni minuti, a prodotto bagnato, rifinire secondo l'effetto desiderato:

EFFETTO NUVOLA

con pennello applicando piccole quantità meno uniformi possibili, effettuando pennellate incrociate in

tutte le direzioni, fino a copertura totale; dopo qualche minuto con il pennello scarico ripassare sugli accumuli fino ad ottenere un risultato uniformemente disomogeneo.

EFFETTO CORDONATO

con pennello applicare in modo meno uniforme possibile, dopo qualche minuto ripassare mantenendo sempre lo stesso senso di orientamento con un pennello a setola rigida.

EFFETTO TESSUTO

con pennello applicare in modo meno uniforme possibile, dopo qualche minuto ripassare, con un pennello a setole rigide, in senso verticale. Dopo alcune ore, a prima mano essiccata, riapplicare il prodotto e ripassare con pennello a setole rigide in senso orizzontale. Si ottiene così un effetto simile alla trama di un tessuto.

Con questo prodotto si possono ottenere diversi effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C SOUL pronto all'uso: 200 g/l.

Ep!c è un marchio di Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Colorificio Sammarinese SpA T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944
colorificio@colsam.com



Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di EP!C SOUL decorativo metallizzato effetto rilievo, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
