



22884200 EPIC RIFF FINITURA RUGGINE decorativo effetto materico



Pittura con miscele di ferro micaceo, resine e pigmenti semicoprenti a effetto cangiante, da stendere su Riff fondo. Dà luce e movimento alla parete.



Data di revisione	17 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, lucida, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.O.A.O.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• superficie vibrante• colore ruggine• effetto materico
Impieghi	EPIC RIFF è una finitura metallizzata ottenuta da speciali miscele di ferro micaceo, resine acriliche e pigmenti semicoprenti. La sua applicazione a velatura, sul supporto opportunamente lavorato, crea straordinari effetti invecchiati ottenendo una piacevole qualità d'arredo in ogni ambiente. Disponibile nei prodotti: 22860250 EPIC RIFF Fondo, può essere colorato con il Sistema Colormaker nei colori della cartella EPIC RIFF; 22884200 EPIC RIFF Finitura Ruggine; 22884300 EPIC RIFF Finitura Alluminio, può essere colorata con il Sistema Colormaker nei colori della cartella EPIC RIFF.
Colore	Alluminio base, ruggine. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,090 ± 0,050
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	1900 ± 100
Essiccazione al tatto		ore	4-5
Essiccazione in profondità		ore	4-5
Sovraverniciabilità		ore	8-12

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spalter, pennello, spatola in plastica

EP!C è un
marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C. o. e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Colorificio
Sammarinese
SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	4-5 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

MURI NUOVI

Devono essere ben coerenti, asciutti e puliti. In caso di muri sfarinanti occorre fissare con una mano di 23400003 TITANCRIL opportunamente diluito.

Applicare una prima mano di EP!C RIFF Fondo fino a totale copertura del supporto, lasciare immediatamente tutta la superficie utilizzando il frattazzo di piatto, eseguendo movimenti

irregolari al fine di creare un leggero effetto antichizzato.

Dopo 6 - 8 ore applicare la seconda mano di fondo avendo cura di lasciare scoperte porzioni di superficie .

Attendere alcuni minuti e lisciare leggermente le creste sugli accumuli.

A essiccazione ultimata, procedere con due mani di EP!C RIFF Finitura intervallate di 6 - 8 ore, applicate a pennello e ripassate con spugna quando la superficie è ancora bagnata, eseguendo movimenti irregolari fino a ottenere una distribuzione omogenea della finitura.

Dopo ogni applicazione ripassare con frattazzo in plastica al fine di eliminare l'eccesso di finitura e metter in risalto la profondità del ciclo finito.

MURI GIÀ PITTURATI

Assicurarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse asportarla e consolidare, fissare come per i muri nuovi.

Note	Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	L/A - , massimo 200 G/L(2010). Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C RIFF FINITURA RUGGINE pronto all'uso: 200 g/l.
--	--

Voci di Capitolato	Applicazione di 2 mani di 22884200L0016 EP!C RIFF FINITURA RUGGINE, decorativo effetto materico, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.
---------------------------	--

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
