



22890300 EPIC FUSION ARGENTO - GOLDECOR

finitura decorativa effetto seta



Pittura all'acqua, garantisce un'elevata resistenza agli urti e ai graffi. È lavabile e formulata con speciali pigmenti che creano eleganti riflessi cromatici. A seconda della tecnica applicativa si possono ottenere diversi effetti decorativi. Ottima impiegata per velare gli altri decorativi.



Data di revisione	20 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, lucida, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.0.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elegante effetto cromatico• elevata resistenza• ottima lavabilità
Impieghi	In edilizia per conferire al supporto verniciato un elegante effetto semilucido, con bellissimi riflessi cromatici.
Colore	Argento base, Oro. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,080 ± 0,050
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	2400 ± 200
Essiccazione al tatto		ore	2-4
Essiccazione in profondità		ore	6-12
Sovraverniciabilità		ore	8-12

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spalter, pennello, spugna, spatola, spruzzo.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	dal 1 al 3%
. Resa teorica	5-6 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ep!c è un
marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C. o. e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i. v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

Colorificio
Sammarinese
SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com



Ciclo applicativo

SU MURI NUOVI

Prima di verniciare accertarsi che la superficie sia perfettamente liscia, se occorre rasare utilizzare 23100020 TITANSTUCCO. Isolare con 23400003 TITANCRIL opportunamente diluito. Applicare due mani 2160 TITALINA nella tinta desiderata.

SU MURI GIA' PITTURATI

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse preparare la superficie come per i muri nuovi.

Applicare due mani di Goldecor come fondo diluito al 15-20%, intervallate di 2 ore circa, con rullo, pennello o spruzzo.

Dopo circa 4 ore dalla seconda mano, applicare una mano abbondante di prodotto non diluito su una superficie di 2-3m².

Dopo alcuni minuti, a prodotto bagnato, rifinire servendosi di vari utensili:

EFFETTO SETA SPATOLA: con spatola di plastica flessibile effettuando spatolate incrociate in tutte le direzioni;

EFFETTO SETA NUVOLA: con spatola ovale facendo continui movimenti circolari, mai lineari;

EFFETTO SETA LAMA: con spatola ovale o in acciaio facendo spatolate irregolari più lunghe possibili, dall'alto verso il basso.

Con questo prodotto si possono ottenere diversi effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C FUSION ARGENTO - GOLDECOR pronto all'uso: 200 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 22890300L0016 EP!C FUSION ARGENTO - GOLDECOR, finitura decorativa effetto seta, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
