

22910050 TITAN BETON BIANCO BASE protettivo acrilico anticarbonatazione



Rivestimento acrilico anticarbonatazione con antialga, specifico per la protezione del calcestruzzo dall'attacco delle sostanze chimiche presenti nelle atmosfere urbane e industriali con antialga. Prodotto marcato CE come rivestimento protettivo tipo C secondo la 1504-2, principi di intervento PI, MC e IR.



Data di revisione	04/06/2018
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elevata resistenza agli agenti atmosferici• anticarbonatazione• con antialga
Impieghi	Come rivestimento protettivo e decorativo per facciate di costruzioni all'interno e all'esterno.
Colore	Bianco base, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,300 ± 0,050
pH	C030		8,5 ± 0,5
Viscosità Brookfield @200 rpm	C054		2.400 ± 300
Aspetto del film	UNI EN ISO 2813		opaco
Granulometria	UNI EN 1062-1	µm	50
Lavabilità Gardner	UNI 10560:1996	cicli	> 12000
Resistenza alla spazzolatura ad umido	UNI EN ISO 11998		Classe 1
Essiccazione fuori polvere		min	20
Essiccazione al tatto		min	40-60
Essiccazione in profondità		ore	24
Dati tecnici per Marcatura CE secondo	UNI EN 1504-2		Ciclo applicato: 1 mano TITANCRIL dil. 1:2+ 3 mani TITAN BETON dil. 5%
Adesione al CLS	UNI EN 1542	MPa	1,3
Assorbimento d'acqua dopo 24h	UNI EN 1062-3	kg/m ²	0,005 Classe W3 (bassa permeabilità)
Permeabilità al vapore acqueo (µ)	UNI EN ISO 7783		Classe V2 (media permeabilità)
Permeabilità all'anidride carbonica	UNI EN 1062-6	m	>400 spessore 150 µm

Reazione al fuoco su supporti A1 e A2 EN 13501-1	A2-s1, d0
Reazione al fuoco sola pittura	EN 13501-1 B-s1, d0

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	dal 5 al 10%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	7-9 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente.

Applicare una mano di 23400003 TITANCRIL diluito 1:2-1:4 con acqua, in funzione dell'assorbimento del supporto e 2 o 3 mani di 22910050 TITAN BETON BIANCO BASE.

SUPPORTI VECCHI

Risanare le eventuali aree degradate utilizzando gli appositi prodotti della linea PALTHO'. Attendere i giusti tempi di maturazione delle malte e procedere come per supporti nuovi.

Note	Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	C/A -, massimo 40 G/L(2010). Valore massimo C.O.V.contenuto in TITAN BETON BIANCO BASE pronto all'uso: 11.370 g/l.
--	---

Voci di Capitolato	Applicazione di 1 mano opportunamente diluita di 23400003 TITANCRIL. Dopo 6-8 ore, Applicazione di 22910050 TITAN BETON BIANCO BASE, protettivo acrilico anticarbonatazione, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.
---------------------------	---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.