

23100020 SAMOSTUCCO

stucco in polvere



Stucco murale in polvere, ideale per la rasatura e la copertura di buchi, fessure, crepe su legno, legno e pannelli edili. Adatto anche a fissare cornici e rosoni, si applica facilmente e si asciuga in modo uniforme.



Data di revisione	20 febbraio 2017
Composizione	Stucco in polvere a base di leganti idraulici ed inerti selezionati.
Proprietà principali	• pronto all'uso • ultra liscio • facile da carteggiare
Impieghi	Per stuccare buchi, fessure, crepe, su muri, legno, pannelli edili e similari per lavori all'interno. Per fissare cornici e rosoni.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico apparente		kg/l	1,15-1,25
Essiccazione al tatto		min	45-60
Essiccazione in profondità		Ore	6-8
Tempo di carteggiatura		Ore	16-18 dall'ultima rasatura. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto.
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spatola americana
. Diluente	Acqua
. Miscelazione	Mescolare mediante un mescolatore a frusta a basso numero di giri per almeno 5 minuti, fino ad ottenere una pasta omogenea, densa, priva di grumi. Lasciare a riposo per 10 minuti, rimescolare ed eventualmente aggiungere una minima quantità di acqua prima dell'uso.
. Resa teorica	1,0 m ² /kg per mm di spessore applicato.
. Acqua d'impasto	50% circa

Ciclo applicativo	Riempire le parti da stuccare con la sufficiente quantità di Samostucco 2310.0020 senza temere che si possano creare delle screpolature, poiché il prodotto non dà luogo a ritiro. Per applicazioni in spessori elevati (maggiori di 2 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive.
Conservazione	Teme l'umidità. Immagazzinare il prodotto in luogo riparato ed asciutto. In queste condizioni ed in contenitori integri, la sua stabilità è di 12 mesi.
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.
Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	Prodotto non regolamentato
Voci di Capitolato	Levigatura delle superfici con SAMOSTUCCO, al fine di ottenere superfici lisce, levigate e compatte, dato a spatola, per un consumo medio di 1 kg/m ² per mm di spessore applicato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.