

## 23100050 TITANSTUCCO BIANCO

### stucco in pasta



Stucco in pasta per muro e legno pronto all'uso, facilmente spatolabile per una finitura ultra liscia. Eccellente lavorabilità con un tempo di applicazione veloce ed una forte adesione. Ha un basso assorbimento della pittura e può essere carteggiato.



<b>Data di revisione</b>	20 febbraio 2017
<b>Composizione</b>	Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaco, vinilico. Classificato secondo UNI 8681: E2.C.0.A.2.HF.
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• facile da carteggiare</li><li>• cremoso</li><li>• finissimo</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Per rasature su legno e su muri interni. Quindi per la preparazione alla verniciatura di infissi, porte, incassi di porte ecc.all'interno e per la preparazione di superfici murarie ove si richieda un supporto perfettamente liscio.
<b>Colore</b>	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,70-1,80
Essiccazione al tatto		Ore	4
Essiccazione in profondità		Ore	8-10
Tempo di carteggiatura		Ore	12-18 dall'ultima rasatura. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto.
Sovraverniciabilità		Ore	24

#### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spatola americana
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	1,5-2,5 m <sup>2</sup> /kg per mano applicata, in funzione dell'asperità del supporto

---

#### Ciclo applicativo

Direttamente su legno o su muro purché puliti e privi di parti in via di sfarinamento.

Può essere conveniente, su muro, dare una mano di Titanvil serie 2340.0002 o di Titalprimer serie 2320.0100, che migliorano l'aderenza di tutto il sistema.

Ultimato il lavoro accertarsi di aver chiuso perfettamente il barattolo.

---

#### Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

#### Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

#### Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

Prodotto non regolamentato

---

#### Voci di Capitolato

Levigatura delle superfici con TITANSTUCCO BIANCO, al fine di ottenere superfici lisce, levigate e compatte, dato a spatola, per un consumo medio di 1,8-2,0 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore applicato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---