Ep!c è un marchio di

Colorificio Sammarinese SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

23121150 EP!C JAZZ FINE

intonachino minerale a base calce

Rivestimento murale a spessore per interni con finitura simile agli intonaci a calce colorati o velati a scialbatura.
Può essere lavorato anche con spessori importanti, per ottenere effetti tridimensionali della decorazione. Conferisce ottima traspirabilità al supporto e buon controllo dell'umidità. Ottimo negli interventi di ripristino e restauro, su edifici o contesti di particolare pregio architettonico.

Data di revisione	17/11/2021
Composizione	Marmorino minerale a base di grassello di calce, pigmenti, polvere di marmo e inerti di altissimo pregio.
Proprietà principali	• elegante effetto estetico • resistente • ottima traspirabilità
Impieghi	Rivestimento minerale a spatola, traspirante. La particolarità dei componenti unita alla tecnica applicativa permettono di ottenere eleganti decorazioni e raffinati effetti su pareti interne o particolari architettonici.
Colore	Bianco Base.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	**Riferimento**	**UM**	**Valori**
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,720 ± 0,150
Essiccazione al tatto		ore	2-3
Essiccazione in profondità		ore	24
Sovraverniciabilità		ore	6-8

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spatola americana
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	Consumo: 0,8-1,0 kg/m² per effetto finito a 2 mani

Ep!c è un marchio di

Colorificio Sammarinese SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Su intonaci nuovi, stagionati almeno trenta giorni, pulire accuratamente, poi applicare una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.
Su intonaci vecchi o già verniciati, eliminare tutte le parti incoerenti e poco aderenti meccanicamente o con sverniciatore. Pulire accuratamente la superficie ed applicare una mano di fissativo 23400003 TITANCRIL (vedi scheda tecnica) e poi una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.
Su cartongesso, pulire accuratamente, applicare una mano di 23400003 TITANCRIL (vedi scheda tecnica), seguito da una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

APPLICAZIONE:
Quindi, con supporto adeguatamente preparato:
Applicare 23121150K0022 EP!C JAZZ FINE con spatola inox in modo uniforme per ottenere un effetto compatto. Ripetere l'applicazione fino ad ottenere una superficie planare.
Dopo 12 ore applicare la mano di finitura con la spatola inox.
Ad essicazione quasi ultimata, lisciare energicamente con la spatola inox per lucidare la superficie.

Note

Data l'elevata viscosità del prodotto si consiglia di agitare bene al mixer il prodotto per ottenere una perfetta omogeneizzazione dei coloranti.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C JAZZ FINE pronto all'uso: 200 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di EP!C JAZZ FINE intonachino minerale a base calce, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.