



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

23200035 SILISOLV idrorepellente a solvente



Prodotto a solvente ideale per finiture a vista su cemento, mattoni, cotto. È idrorepellente e impedisce la risalita dei sali in superficie garantendo un ottimo effetto estetico.



Data di revisione

20 febbraio 2017

Composizione

Prodotto per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, monocomponente ad essiccamento fisico, opaco, silossanico.

Classificata secondo UNI 8681: G1.A.0.A.2.GB

Proprietà principali

- antisale
- elegante effetto estetico
- idrorepellente

Impieghi

Per il trattamento di facciate in pietra naturale, calcestruzzo, mattoni faccia a vista. Dopo applicazione è possibile rimuovere facilmente scritte, manifesti ecc. da monumenti, da pareti esterne ed interne di edifici.

Facilita la pulizia di pavimenti in calcestruzzo e in pietra naturale.

Trattamento antimacchia di davanzali, tavoli, balaustre in pietra naturale, artificiale o in cemento.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro)

C022

0,878 ± 0,030

Viscosità tazza Ford n°4

C042

13,0 ± 1,0

Stabilità gelo/disgelo

buona

Essiccazione fuori polvere

min

10-20

Essiccazione in profondità

giorni

1-2

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%

Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione

Rullo, pennello

. Diluente

9120.0004

. Diluizione

Pronto all'uso

. Miscelazione

Agitare prima dell'uso

. Resa teorica

9-11 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Ciclo applicativo

Il supporto da trattare deve essere asciutto ed assorbente.

Tenere presente che un eccesso di prodotto può alterare leggermente il colore iniziale del supporto per cui si consiglia di effettuare una prova preliminare in un angolo non in vista per determinare l'esatto numero di mani da applicare.

L'effetto idrofobico ed oleofobico si sviluppa dopo 24 ore in funzione delle condizioni ambientali temperatura ed umidità dell'aria.

Per sviluppare azione anticrittina, applicare più mani di prodotto fino a rifiuto.

In caso di imbrattamento con vernici o scritte (bombolette spray) si consiglia d'intervenire nel più breve tempo possibile.

Dopo aver pulito e lasciato asciugare la superficie è nuovamente necessario un trattamento con Silisolv 2320.0035.

Note

Su supporti poco assorbenti, pietra naturale compatta, marmo, cemento armato, si consiglia di fare una prova preliminare, affinché il prodotto sia perfettamente assorbito e non rimanga in superficie lasciando aloni.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con 9120.0004.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

Prodotto non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE (Dlgs. 161/06)

Voci di Capitolato

Fornitura e applicazione di SILISOLV, idrorepellente a solvente, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
