

23500300

FLATFIX 03

Fondo pigmentato 0,3 mm



Flatfix 03 è il fondo pigmentato dotato di alta adesione e applicabile su intonaci nuovi o vecchie pitture, per aumentare la copertura dei cicli di pittura in interno, mascherare imperfezioni ed uniformare le superfici anche grazie al suo potere riempitivo. Il prodotto è facile da applicare anche a rullo, Flatfix 03 è un prodotto versatile dal pregevole effetto estetico. Spessore max 300 µm.



i/e

Data di revisione

13/02/2026

Proprietà principali

- uniformante
- migliora la copertura
- migliora l'applicazione del ciclo
- migliora la regolarità del supporto

Supporti

Gesso e cartongesso; intonaci e rasanti minerali; intonaci premiscelati; supporti già tinteggiati; calcestruzzo.

Colore

Bianco

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro)

kg/l

1,60 ± 0,0

Aspetto del film

opaco

Sovraverniciabilità

ore

4-8

Essiccazione in profondità

ore

24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione

Rullo, pennello

. Diluente

Acqua

. Diluizione

Rullo 10-15%, pennello 15-20%

. Miscelazione

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.

. Resa teorica

6-9 m²/l per mano.

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato, e privo d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente ed eventuali tracce di disarmante. Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente una o due mani di Flatfix 03. In caso di superfici lisce e planari, per ottenere una superficie uniforme, si consiglia di applicare, con rullo, due mani di Flatfix 03. In caso di supporti già tinteggiato, asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le tempere magre devono essere asportate. Applicare direttamente una o due mani di Flatfix 03. Nel caso di pitture particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare una mano di Titancril fissativo e dopo circa 6-12 ore, procedere all'applicazione di Flatfix 03. Nel caso di supporti sfarinanti ed assorbenti, rimuovere polvere, parti in fase di distacco e qualsiasi impurità che possa pregiudicare l'adesione del prodotto. Applicare una mano di Titancril fissativo e dopo circa 6-12 ore, procedere all'applicazione una o due mani di Flatfix 03.

CICLO APPLICATIVO

Una volta preparato in maniera adeguata il supporto, procedere all'applicazione di una o due mani di una idropittura o finitura per interno Colsam, in base all'effetto estetico ed alle prestazioni desiderate.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 35°C.

Avvertenze

Non applicare in presenza di umidità di risalita. Non applicare su pareti calde o direttamente investite dai raggi solari soprattutto in estate. Applicare il prodotto tra i + 5°C e + 35°C. Pulire gli attrezzi subito dopo l'utilizzo e non disperdere i residui nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza. La Shelf Life del prodotto è riportata nella Sezione 9 della Scheda di Sicurezza, disponibile su richiesta.

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC - D. Lgs 161/2006

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) - D. Lgs 161/2006 Cat. 1/h: primer fissanti (BA): 30 g/l (2010). Contenuto massimo COV < 30 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di una mano o due mani di FLATFIX 03 fondo pigmentato 0,3 mm, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.