

24400050 **FIorentINO GRAFFIATO BIANCO** 1.8 - 2.0 con antialga



Prodotto consigliato per l'uso professionale, si applica con la spatola d'acciaio per ottenere un disegno graffiato verticale o circolare. Si acquista in pasta a grana di 1,8-2,0 mm pronto all'uso.



Data di revisione	10 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.HA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• uso professionale• pronto all'uso• elegante effetto estetico
Impieghi	Come rivestimento protettivo e decorativo per facciate di costruzioni all'interno e all'esterno.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,720 ± 0,150
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	7.500 ± 500
Aspetto del film	C004		opaco
Essiccazione fuori polvere		ore	1
Essiccazione al tatto		ore	2-3
Essiccazione in profondità		ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spatola americana
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	0,6-0,7 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

Supporti idonei sono:

- intonaco civile di malta bastarda o equivalente;
- intonaco di malta bastarda di sabbia vagliata tirata a frettazzo fine;
- elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane.

Tutti ben asciutti e stagionati, esenti da macchie di unto od altro sporco accidentale compresa la sabbia non bene aderente.

Si consiglia la preparazione del fondo con una mano di TITANCRIL codice 23400003 o TITALPRIMER codice 23200100 (vedere schede tecniche) al fine di garantire un'aderenza perfetta.

Dopo l'applicazione con frattone d'acciaio, spianare la superficie facendo uso dello stesso strumento. Può essere lavorato subito dopo l'applicazione o dopo qualche minuto. Non si deve però lasciare passare troppo tempo per evitare che si vedano le attaccature.

Se si lavora col frattazzo in direzione verticale, il disegno sarà costituito da solchi rettilinei. Se si lavora in senso rotatorio, i solchi risulteranno curvi.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

C/A - , massimo 40 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in FIORENTINO GRAFFIATO BIANCO pronto all'uso: 22.100 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 1 mano a spatola e successiva lisciatura di 24400050 FIORENTINO GRAFFIATO BIANCO, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
