

24520050 TONACRIL PLUS

rivestimento acrilico continuo



Intonachino minerale a base di resine acriliche fibrato ad effetto compatto continuo. Massima resistenza agli agenti atmosferici, pregevole effetto estetico finale. Perfetto per la finitura su sistemi di isolamento termico.



Data di revisione	15 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elevata resistenza agli agenti atmosferici• ottima aderenza• buona resistenza all'alcalinità del cemento
Impieghi	Come rivestimento protettivo e decorativo per facciate di palazzi
Colore	Bianco base, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,740 ± 0,050
PH	C030		8,5 ± 0,5
Adesione al CLS	UNI EN 1542	MPa	0,5
Assorbimento d'acqua dopo 24h	UNI EN 1062-3		Classe W2 (media permeabilità)
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	UNI EN ISO 7783		Classe V2 (media permeabilità)
Essiccazione fuori polvere		ore	1
Essiccazione al tatto		ore	2-3
Essiccazione in profondità		ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spatola americana
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	0,45-0,55 m ² /kg per mano, allo spessore consigliato di 1,2 mm

Ciclo applicativo

Supporti idonei sono:

- intonaco civile di malta bastarda o equivalente;
- intonaco di malta bastarda di sabbia vagliata tirata a frettazzo fine;
- elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane.

Tutti ben asciutti e stagionati, esenti da macchie di unto od altro sporco accidentale compresa la sabbia non bene aderente.

Si consiglia la preparazione del fondo con una mano di TITANCRIL codice 23400003 o TITALPRIMER codice 23200100 (vedere schede tecniche) al fine di garantire un'aderenza perfetta.

Dopo l'applicazione con frattone d'acciaio, spianare la superficie facendo uso dello stesso strumento o con spatola in plastica. Non si deve lasciare passare troppo tempo per evitare che si vedano le attaccature.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

C/A - , massimo 40 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in TONACRIL PLUS pronto all'uso: 40 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 1 mano a spatola e successiva lisciatura di 24520050K0042 TONACRIL PLUS, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
