

## 25510200 TITANTEX GRIP

### fondo adesivo di collegamento



Malta monocomponente in pasta da utilizzare per la preparazione dei sottofondi in abbinamento o come alternativa agli autolivellanti rispetto ai quali offre un'adesione ottimale su qualunque superficie purchè abbia un massimo del 5% di umidità.

Svilupa un'elevata adesione anche su superfici non assorbenti quali piastrelle, sulle quali può essere applicato senza rimuoverle.



<b>Data di revisione</b>	29 maggio 2017
<b>Composizione</b>	Pittura per strato di fondo, in dispersione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B2.C.0.A.2.FA
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• buona elasticità ed adesione</li><li>• alto potere riempitivo</li><li>• rapida asciugatura</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Indicato su piastrelle per livellare e chiudere le fughe e su cementi o riprese in muratura per inserimento di rete antiritiro. Applicabile su ceramica, gres, klinker, pietra, legno, purchè perfettamente puliti.
<b>Colore</b>	Sabbia

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,750 ± 0,050
pH	C030		8,50 ± 0,50
Viscosità Brookfield @200 rpm	C054	cP	7.500 ± 500
Adesione al CLS		MPa	>2,0
Adesione al Clinker		MPa	>1,5
Adesione a ceramica		MPa	>1,0

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Evitare l'applicazione del prodotto con temperatura inferiore a +5°C. L'umidità del supporto deve essere massimo 4% e non deve esserci presenza di risalita capillare di umidità in accordo con ASTM (prova del foglio di polietilene).
. Metodo di applicazione	Spatola americana
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Massimo 5%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.

. Resa teorica 1,5-1,7 m<sup>2</sup>/kg per mano applicata, in funzione dell'asperità del supporto

---

### Ciclo applicativo

#### SU PIASTRELLE CERAMICHE O CLINKER

Nel caso le piastrelle siano lucide e non assorbenti, molare con monospazzola e disco diamantato, aspirare la polvere creatasi e applicare 25510200 TITANTEX GRIP, fondo adesivo di collegamento, con spatola americana tirando molto bene il prodotto senza lasciare eccessi.

Se necessario carteggiare con monospazzola munita di disco abrasivo grana 60-80.

Per aumentare la distensione di 25510200 TITANTEX GRIP si può aggiungere acqua fino ad un massimo del 5 %.

#### SU CEMENTO

Abradere il cemento con monospazzola e disco diamantato, quindi aspirare per rimuovere la polvere prodotta.

Applicare 1 mano di 23400003 TITANCRIL diluito 1:3 con acqua. Lasciar asciugare per 2-3 ore, quindi passare all'applicazione del 25510200 TITANTEX GRIP, fondo adesivo di collegamento.

---

### Note

Prima di utilizzare 25510200 TITANTEX GRIP, fondo adesivo di collegamento, miscelare bene con trapano munito di frusta.

Dopo l'uso chiudere ermeticamente la confezione dopo aver perfettamente pulito le pareti onde evitare formazione di pelli e/o croste.

Lavare subito gli attrezzi con acqua corrente.

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Si raccomanda di utilizzare sempre mascherina adeguata quando si leviga con attrezzature anche se munite di aspirazione.

### Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

### Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

### Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

I/A -, massimo 140 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in TITANTEX GRIP pronto all'uso: 13.040 g/l

---

### Voci di Capitolato

Applicazione di 1 mano di 25510200 TITANTEX GRIP, fondo adesivo di collegamento, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---