



Colorificio  
Sammarinese  
SpA

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino  
T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

colorificio@colsam.com  
colsam.com



## 28220050 GONDOLA BIANCO BASE pittura lavabile antiscratch



Idropittura lavabile antiscratch, opaca e bianchissima.

Seppure finissima nella texture, attenua e nasconde stuccature e giunture grazie al suo alto potere riempitivo. Ottima per murature e cartongesso.

Speciali additivi antipolvere, antigoccia e antirifrazione facilitano l'applicazione e l'estetica anche per le parti più sensibili come soffitti e piani inclinati.

Formulata appositamente per ambienti interni, risulta particolarmente rispettosa del benessere abitativo.



<b>Data di revisione</b>	17/11/2021
<b>Composizione</b>	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• resistente al graffio</li><li>• antigoccia</li><li>• lavabile</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Per pareti interne. Finissima nella texture, attenua e nasconde stuccature e giunture grazie al suo alto potere riempitivo. Ideale in ogni interno, ottima per cartongesso, copre in un'unica mano e senza fissativo nella maggior parte dei casi. Speciali additivi antipolvere, antigoccia ed antirifrazione facilitano l'applicazione e l'estetica anche nelle zone più sensibili come soffitti e piani inclinati. Elevato punto di bianco che aumenta la luminosità degli ambienti interni.
<b>Colore</b>	Bianco Base.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,360 ± 0,030
pH	C030		8,5 ± 0,5
Granulometria	EN ISO 13300	µm	100 fine
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 2
Essiccazione in profondità		Ore	24-48

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.



**Colorificio  
Sammarinese  
SpA**

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino  
T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

colorificio@colsam.com  
colsam.com



. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 10-18%, pennello 10%, airless 10-15%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10-14 m <sup>2</sup> /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

---

#### Ciclo applicativo

##### SUPPORTI NUOVI

Accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita, stuccare eventuali fessurazioni con Titanstucco. Per migliorare la protezione del muro o nel caso di superficie che spolvera, si consiglia di Titancril diluito 1:3 1:5 con acqua in funzione dello stato del supporto. Procedere all'applicazione di GONDOLA BIANCO BASE come finitura.

##### SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI

Se la vecchia pittura è di qualità e ben ancorata al supporto, rimuoverla polvere e procedere come per i supporti nuovi. Se la vecchia pittura è scrostata o sfarina, asportare le parti incoerenti, spolverare, eventualmente stuccare con titanstucco e, nel caso di superfici con presenza di muffe trattare con i prodotti della linea Biosistem. Poi procedere come per il muro nuovo.

---

#### Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

#### Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

#### Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

#### Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in GONDOLA BIANCO BASE pronto all'uso: 15.330 g/l.

---

#### Voci di Capitolato

Applicazione di 1 o 2 mani di 28220050 GONDOLA BIANCO BASE, pittura lavabile antiscratch, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---