

3430

FISHERMAN OPACO

Smalto sintetico buona copertura



Fisherman è lo smalto sintetico con ottima pennellabilità che facilita le manutenzioni di routine dei manufatti in ferro e legno, aumentando la resistenza delle superfici alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici. Disponibile nelle finiture brillante, satinata e opaca.



i/e

Data di revisione	03/04/2026
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none"> • buona copertura • ideale per ferro e legno • facile da applicare
Supporti	Ferro; legno.
Colore	Bianco, tinte di cartella, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche	Riferimento	UM	Valori
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)			
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,240 +/-0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076	cP	20 +/- 2
Brillantezza 60° (controllo strumentale)	C005	GU	8 +/- 2
Residuo secco	C033	%	67,0 +/-2,0
Essiccazione fuori polvere		min	30
Essiccazione al tatto		Ore	1,5-2
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo.
. Diluente	9110.0001, a spruzzo anche con 9120.0004
. Diluizione	Pennello max 5% con 9110.0001, rullo max 5% con 9110.0001, airless max 5% con 9120.0004, spruzzo max 5% con 9120.0004
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0.015". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,5mm Pressione ugello: 3-4Atm

. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	9-12 m ² /L per mano allo spessore ottimale di 30-40 micron
Ciclo applicativo	<p>SU LEGNO NUDO NUOVO All'interno applicare una mano di Samopac 32100050 e, dopo 24 ore, carteggiare ed applicare FISHERMAN OPACO. All'esterno applicare la prima mano di FISHERMAN OPACO un po' più fluida delle successive per favorire la penetrazione nel supporto. Ottimi risultati si ottengono anche applicando una prima mano di 73900401 Samolegno Impregnante Trasparente Incolore. Dopo 24 ore applicare la prima mano di FISHERMAN OPACO.</p> <p>SU FERRO NUDO Su ferro perfettamente pulito, adeguatamente sgrassato ed esente da calamina e da ruggine. Applicare due o tre mani di FISHERMAN OPACO in funzione del grado di protezione si vuole ottenere. Tuttavia per ambienti molto aggressivi (marino, industriale ecc..) si consiglia di applicare su Antiruggine 13500153 o 13000000 per rinforzare il potere anticorrosivo del ciclo di verniciatura.</p> <p>SU FERRO VERNICIATO Eliminare meccanicamente le parti non aderenti, carteggiare la superficie e pulire adeguatamente. Poi procedere nell'applicazione del FISHERMAN OPACO come per il nuovo.</p>
Note	Per applicazioni in ambienti interni il colore potrebbe ingiallire, questo fenomeno è più accentuato per il bianco e le tinte pastello. Si tenga presente che in locali particolarmente bui o poco illuminati l'ingiallimento potrebbe essere più visibile. Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori consigliati ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere ottenuti con più applicazioni successive.
Conservazione	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Avvertenze	Non applicare su supporti caldi o direttamente investiti dai raggi solari, soprattutto in estate. Applicare il prodotto tra i + 5°C e + 35°C. Pulire gli attrezzi subito dopo l'utilizzo e non disperdere i residui nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) - D. Lgs 161/2006	Cat. 1/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (BS): 500 g/l (2010). Contenuto massimo COV < 500 g/l.
Voci di capitolato	Smalto sintetico buona copertura, per interni ed esterni, per supporti in legno e ferro, applicazione di due strati di 30-40 micron su supporto opportunamente preparato.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.