

37200050 SETTEBELLO SATINATO BIANCO

smalto sintetico extra a basso contenuto di voc



Smalto sintetico extra satinato a base di resine sintetiche. L'alta resistenza sia all'interno che all'esterno lo rende adatto anche alla verniciatura di infissi, porte, portoni e manufatti in legno e ferro.

L'alta qualità del prodotto, l'elevata copertura e l'ottima pennellabilità lo rendono ideale per finiture, dona un aspetto elegante e vellutato al supporto.



Data di revisione	22 febbraio 2017
Composizione	Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucida, alchidica. Classificata secondo UNI8681: B4.A.0.B.1.AB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• aspetto vellutato• ottima pennellabilità• elevata copertura
Impieghi	Utilizzabile in interno ed esterno. Idoneo alla verniciatura di infissi, porte, portoni e manufatti in legno e ferro.
Colore	Bianco, nero

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,440 +/- 0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076	sec	15 +/- 1
Residuo secco	C033	%	80,0 +/- 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	90
Essiccazione al tatto		Ore	5-6
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	9110.0001, a spruzzo anche con 9120.0004
. Diluizione	pronto all'uso, diluire al massimo all' 1%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0.015". Pressione ugello 120-160 bar.

- . Applicazione spruzzo Aerografo:
Diametro ugello: 1,5mm
Pressione ugello: 3-4Atm
- . Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
- . Resa teorica 10-12m²/l per mano allo spessore ottimale di 35-45 micron.

Ciclo applicativo

SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'INTERNO

Applicare una mano di Samopac 3210.0050 e, dopo 24 ore, carteggiare ed applicare SETTEBELLO SATINATO BIANCO.

SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'ESTERNO

Applicare la prima mano di SETTEBELLO SATINATO BIANCO un po' più fluida delle successive per favorire la penetrazione nel supporto. Ottimi risultati si ottengono anche applicando una prima mano di 7390.0401 Samolegno Impregnante Trasparente Incolore. Dopo 24 ore applicare la prima mano di SETTEBELLO SATINATO BIANCO.

SU FERRO NUDO

Si consiglia di applicare su Antiruggine serie 1350.0153 o Fosfinoxal serie 1300.0000.

Note

Per applicazioni in ambienti interni il colore potrebbe ingiallire, questo fenomeno è più accentuato per il bianco e le tinte pastello. Si tenga presente che in locali particolarmente bui o poco illuminati l'ingiallimento potrebbe essere più visibile.

Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori consigliati ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere ottenuti con più applicazioni successive.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

D/S - , massimo 300 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in SETTEBELLO SATINATO BIANCO pronto all'uso: 273.950 g/l.

Voci di Capitolato

Smalto sintetico extra per interni ed esterni, per supporti in legno e ferro, applicazione di due strati di 35-45 micron su supporto opportunamente preparato.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
