

3870

SAMOLAC BRILLANTE

Finitura smacchiabile all'acqua



Samolac è la finitura smacchiabile applicabile in molteplici ambienti, mantenendo le superfici in ottimo stato perché possono essere ripulite, se macchiate inavvertitamente. È molto indicata per i contesti pubblici come scuole, mense, ospedali, ambulatori, luoghi di comunità e ristorazione, sottoposti ai protocolli HACCP per ambienti in presenza di alimenti. In casa è perfetta per chi ha bambini o animali e per chi vuole una finitura di pregio senza macchie nel tempo. È facilmente applicabile e asciuga rapidamente. Disponibile nelle finiture brillante ed opaca.



i/e

Data di revisione

09/02/2026

Proprietà principali

- elevata durabilità
- ideale per luoghi ad alto traffico
- resistente alle macchie
- rapida essiccazione

Supporti

Ferro; legno; lamiera zincata; PVC; supporti murali.

Colore


Bianco, basi Colormaker.

Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche	Riferimento	UM	Valori
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)			
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,230 ± 0,030
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	1.700,00 ± 100,00
Brillantezza 60° (controllo strumentale)	C005	GU	85,0 ± 3,0 Lucido
PH	C030		8,20 ± 0,40
Granulometria	EN ISO 13300	µm	<100 fine
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 1
Lavabilità Gardner	UNI 10560:1996		>12000 cicli
Presa di sporco	UNI EN 10792:1999		<3,0 (Molto bassa)
Cessione di odore	UNI EN 11021:2002		Grado 0
Pulibilità	UNI EN 11021:2002		<3,0 (Molto buona)
Resistenza agli agenti di lavaggio tipoA	UNI EN 11021:2002		Nessuna alterazione
Resistenza agli agenti di lavaggio tipoB	UNI EN 11021:2002		Nessuna alterazione
Resistenza agli agenti di lavaggio tipoC	UNI EN 11021:2002		Nessuna alterazione
Resistenza agli agenti di disinfezione	UNI EN 11021:2002		Nessuna alterazione
Resistenza alle muffe	UNI EN 11021:2002		OK
Essiccazione fuori polvere		min	20-30
Essiccazione al tatto		min	2
Essiccazione in profondità		ore	12-14

Sovraverniciabilità		ore	6-8
Reazione al fuoco su supporti A1 e A2	EN 13501-1		A2-s1, d0
Reazione al fuoco sola pittura	EN 13501-1		B-s1, d0

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pennello e rullo 5-8%, spruzzo 10-15%
. Applicazione airless	Sistema: Airless Wagner  Pressione di spruzzo: 100 bar Ugello: HEA PROTIP 415 Diluizione: 10% acqua
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	9-10 m ² /l per mano.

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato, e privo d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente ed eventuali tracce di disarmante. Stuccare eventuali fessurazioni con Titanstucco. In caso di supporti già tinteggiati, asportare le vecchie pitture in fase di distacco mediante raschiatura, spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la pittura non venga via con facilità in tutti i punti. Anche le tempere magre devono essere asportate. In ogni caso è consigliata una mano di fissativo isolante all'acqua Titancril oppure, in alternativa, una mano di fondo isolante pigmentato Flatfix, opportunamente diluito. Attendere la completa asciugatura del fissativo (12-24 ore) prima di procedere all'applicazione della finitura.

CICLO APPLICATIVO

Una volta preparato in maniera adeguata il supporto, procedere all'applicazione di due mani di Prestigio Brillante, a distanza di 4-8 h l'una dall'altra, a seconda delle condizioni ambientali e di assorbimento del supporto. L'applicazione di Samolac brillante deve essere eseguita nelle modalità precedentemente indicate.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 35°C.

Avvertenze

Non applicare in presenza di umidità di risalita. Non applicare su pareti calde o direttamente investite dai raggi solari soprattutto in estate. Non applicare con forte vento, nebbia o prevedibile pioggia imminente. Applicare il prodotto tra i + 5°C e + 35°C. Pulire gli attrezzi subito dopo l'utilizzo e non disperdere i residui nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

**Classificazione COV -
Dirett. 2004/42/CE -
D. Lgs 161/2006**

Cat. 1/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (BA): 140 g/l (2010).
Contenuto massimo COV < 140 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di SAMOLAC BILLANTE finitura smacchiabile all'acqua, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
