

SERIE 4510.0000 TITANLOID METALLIZZATO EXTRA
Impieghi

Smalto metallizzato di finitura alla nitro, per la verniciatura metallizzata di mobili metallici, scaffalature, reti da letto, ecc.

Caratteristiche generali

Smalto metallizzato alla nitro. Viene prodotto nelle sei tinte della Cartella Industria (sezione martellati e metallizzati) e nelle tinte a campione per quantitativi minimi di 200 kg per colore.

Il Titanloid Metallizzato Extra presenta:

- aspetto satinato;
- buona riflettanza dovuta al colore alluminio chiaro;
- buona elasticità;
- velocità di essiccazione del film;
- buon potere coprente.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	30 ± 5
Peso specifico	kg/lt	0,970 ± 0,030
Residuo secco	%	27 ± 1
Spessore ottimale	micron	20 ± 5
Resa teorica	mq/lt	6 - 8 (allo spessore sopraindicato)
Aspetto del film	gloss	20 - 25 (setinato)
Diluente	codice	9210.0012 - 9210.0006
Fuori polvere	minuti	5
Fuori impronta	minuti	45 - 60
Duro in profondità	ore	2 - 3

Modalità applicative

A spruzzo	diluire con	9210.0012 - 9210.0006 al 60-70% circa fino a VxCF/4 = 20"
Aerografo	ugello pressione	mm 1,8 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Può essere applicato anche elettrostaticamente diluendolo con 9350.0041.

Cicli indicativi

Su lamiera trattata con Antiruggine Inoxal Carrozzeria serie 1240.0000 o Fosfinoxal serie 1300.0000.

Note

Il prodotto data la presenza di pigmenti metallici ha una stabilità garantita di 12 mesi

27/04/2018