



**Colorificio
Sammarinese
SpA**
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

colorificio@colsam.com
colsam.com

72400050 POLIFOND BIANCO fondo poliuretano per legno



Ciclo costituito da fondo trasparente 72300080 e finitura trasparente satinata 75400020, idoneo per la verniciatura di materiali legnosi e/o derivati destinati ad ambienti interni, da rendere ignifughi: rivestimenti, perlinati, porte. Certificato di classe 1 con rapporto di prova n. RFV/133-3303/29/04 del 13/09/2004 rilasciato dal Ministero dell'Interno e omologato con codice RSM981PVI100003.



Data di revisione	09 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di fondo, in soluzione, bicomponente, ad essiccamento chimico reattivo, opaca, poliuretano. Classificata secondo UNI 8681:B2. A.1.C.2.CA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• facile da carteggiare• alto potere riempitivo
Impieghi	Fondo pigmentato bianco come prima mano nel ciclo di laccatura del legno. Quindi per la verniciatura di mobili e infissi laccati. Ottimo come fondo sia per gli smalti poliuretano di finitura (Polidur serie 77100000, 64300000 o 64600000) che per gli smalti nitro o sintetici sia lucidi che opachi.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,380 ± 0,030
Viscosità tazza Ford n°8	C076	s	15 ± 2
Aspetto del film	C004	GU	5 opaco
Residuo secco	C033	%	54,0 ± 2,0 dopo catalisi
Essiccazione fuori polvere		min	10
Essiccazione al tatto		Ore	30
Essiccazione in profondità		Ore	1
Sovraverniciabilità		Ore	8

Modo d'impiego

- . Condizioni ambientali e del supporto
Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 70%
Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
- . Rapporto di catalisi
100 parti in peso di POLIFOND BIANCO con 50 parti in peso di 94200230
100 parti in volume di POLIFOND BIANCO con 69 parti in volume di 94200230



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

. Durata della miscela (pot life)	2 ore @ 20°C
. Metodo di applicazione	Airless, a spruzzo
. Diluente	93200013
. Diluizione	Tra il 10 e il 15%, fino a viscosità alla tazza ford 4 di 17" circa.
. Applicazione airless	
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm consigliato Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	5-6 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo	Direttamente su legno pulito e stagionato da una a due mani e, dopo carteggiatura, finire con Polidur Setinato serie 6430 o 6460.
--------------------------	---

Conservazione	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
----------------------	---

Avvertenze	Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.
-------------------	--

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	Prodotto ad uso professionale
--	-------------------------------

Voci di Capitolato	Applicazione di 1 mano di POLIFOND BIANCO, fondo poliuretanico per legno, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi
---------------------------	---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
