

7270

SANOLEGNO

Impregnante all'acqua cerato



Sanolegno impregnante è la vernice acrilica all'acqua inodore per il trattamento di manufatti in legno. Resistente agli agenti atmosferici, protegge i supporti con un pregevole effetto estetico. Non sfoglia, non ingiallisce, asciuga rapidamente ed è formulato con speciali filtri U.V. per contrastare l'azione di invecchiamento provocata dai raggi solari. Disponibile nella versione classica o con finitura cerata.



i/e

Data di revisione	16/03/2026
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none"> • resistente agli agenti atmosferici • cerato • inodore
Supporti	Legno
Colore	Trasparente base, tinte di cartella. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,020 ±0,050
Viscosità tazza Ford n°4	C042	sec	30 ± 5
Residuo secco	C033	%	28,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	5-10
Essiccazione al tatto		Ore	1
Essiccazione in profondità		Ore	6
Sovraverniciabilità		Ore	4

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, spruzzo, straccio.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso. 3-5% prima mano.
. Resa teorica	10-12 m ² /l per mano.

Ciclo applicativo

LEGNO NUOVO
Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della venatura. Applicare una prima mano di SANOLEGNO tal quale, a pennello, nella tinta legno prescelta uniformando il prodotto nel senso della venatura. Dopo 12-24 ore, carteggiare leggermente ed applicare una seconda mano.

LEGNO GIÀ VERNICIATO CON FLATTING O VERNICI COPRENTI

Rimuovere completamente le vecchie vernici fino ad arrivare al legno utilizzando i metodi più appropriati. Procedere, quindi, come per il legno nuovo.

Note

Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito. Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità. Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare. Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi. Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 35°C.

Avvertenze

Non applicare su supporti caldi o direttamente investiti dai raggi solari, soprattutto in estate. Applicare il prodotto tra i + 5°C e + 35°C. Pulire gli attrezzi subito dopo l'utilizzo e non disperdere i residui nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV – Dirett. 2004/42/CE – D. Lgs 161/2006

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) - D. Lgs 161/2006.
Cat. 1/f: impregnanti non filmogeni per legno (BA): 130 g/l (2010).
Contenuto massimo COV < 130 g/l.

Voci di capitolato

Applicazione di 2 mani di SANOLEGNO impregnante all'acqua cerato, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
