

72900010 SANOLEGNO VETRIFICANTE PARQUET SETA vernice trasparente per parquet



Vernice trasparente satinata, ideale per parquet e manufatti in legno. Resiste tenacemente alle abrasioni e agli agenti chimici domestici.



Data di revisione	03 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, semilucida, poliuretana alifatica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.1.CB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elegante effetto estetico• elevata resistenza chimica• ottima elasticità
Impieghi	Vernice trasparente satinata all'acqua di finitura per parquet, battiscopa, cornici ecc. Preserva, decora e rende idrorepellente il legno. Idoneo per locali adibiti alla produzione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, in conformità alla Normativa HACCP.
Colore	Trasparente

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,020 ± 0,030
Brillantezza 60° (controllo strumentale)	C005	GU	28,00 ± 3,00
Residuo secco	C033	%	32,0 ± 2,0
Viscosità tazza Ford n°4	C042	sec	95 ± 5
PH	C030		8,0 ± 0,3
Essiccazione fuori polvere		min	5-10
Essiccazione al tatto		Ore	1,5
Essiccazione in profondità		Ore	12
Sovraverniciabilità		Ore	4-6

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo, airless.

. Diluente	Acqua
. Diluizione	dal 5 al 7%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0.015". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Resa teorica	10-12 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo Può essere applicato su fondi 7280.0600, nitro o poliuretanic, accuratamente carteggiati, o direttamente su legno grezzo applicando una prima mano diluita al 10 - 15%. Dopo 12 - 18 ore eseguire una leggera carteggiatura con grana 220 o 240 e finire con la seconda mano di 72900010 SANOLEGNO VETRIFICANTE PARQUET SETA, vernice trasparente per parquet .

Note Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito.
Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità.
Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare.
Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi.
Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.

Conservazione Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006 E/A - , massimo 130 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in SANOLEGNO VETRIFICANTE PARQUET SETA pronto all'uso: 115.780 g/l.

Voci di Capitolato Applicazione di 2 mani di 72900010 SANOLEGNO VETRIFICANTE PARQUET SETA, vernice trasparente per parquet, su legno opportunamente preparato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
