



**Colorificio
Sammarinese
SpA**
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

colorificio@colsam.com
colsam.com

73000030 SANOLEGNO FLATTING LUCIDA vernice trasparente



Vernice trasparente all'acqua, ideale per il ciclo di verniciatura con prodotti all'acqua per il trattamento di infissi, scuri, porte, portoni, tapparelle. Studiata per preservare e decorare il legno, è adatta alle finiture di esterni e interni.



Data di revisione

13/05/2022

Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, lucida, acrilica.

Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.0.FA

Proprietà principali

- facile applicazione
- rapida asciugatura
- idrorepellente

Impieghi

Vernice trasparente lucida all'acqua di finitura per esterno ed interno. Serve a preservare, decorare e rendere idrorepellente il legno.

Viene impiegata nei cicli di verniciatura del legno con prodotti all'acqua per il trattamento di infissi, scuretti, tapparelle, porte, portoni, perlinati.

Colore

Trasparente

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,050 ± 0,030
PH	C030		8,5 ± 1,0
Residuo secco	C033	%	39,0 ± 2,0
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	1.300 ± 200
Essiccazione fuori polvere		min	20-30
Essiccazione al tatto		Ore	1,5-2
Essiccazione in profondità		Ore	12
Sovraverniciabilità		Ore	6-8

Modo d'impiego

- . Condizioni ambientali e del supporto
Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
- . Metodo di applicazione
Pennello, rullo, spruzzo, airless.
- . Diluente
Acqua



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

. Diluizione	dal 5 al 7%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0,015". Pressione ugello 120-160 bar. I dati per lo spruzzo airless sono indicativi e soggetti a regolazioni. I filtri devono essere adeguati all'ugello in uso.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm consigliato Pressione ugello: 3-4Atm
. Resa teorica	10-12 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

Da una a due mani su Sanolegno serie 7280.0000 o direttamente su legno opportunamente preparato per la verniciatura.
La prima mano è bene darla fluida affinché penetri in profondità nella porosità del legno.
Dopo 24 ore si ricorre alla carteggiatura o alla pagliettatura per asportare le eventuali fibre legnose che si sono sollevate.
Quindi si procede alla finitura con una o due mani a viscosità più elevata.
L'intervallo tra le varie mani è di 24 ore

Note

Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito.
Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità.
Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare.
Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi.
Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

E/A - , massimo 130 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in SANOLEGNO FLATTING LUCIDA pronto all'uso: 47.590 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 73000030 SANOLEGNO FLATTING LUCIDA, vernice trasparente, su legno opportunamente preparato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
