

73000040 SANOLEGNO VETRIFICANTE PARQUET LUCIDO

vernice trasparente per parquet



Vernice trasparente lucida all'acqua per finiture di parquet, battiscopa, cornici. Preserva, decora e rende idrorepellente il legno.



| | |
|-----------------------------|---|
| Data di revisione | 06 marzo 2017 |
| Composizione | Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, lucida, poliuretanica alifatica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.0.CB |
| Proprietà principali | <ul style="list-style-type: none">• elegante effetto estetico• elevata resistenza chimica |
| Impieghi | Vernice trasparente lucida all'acqua di finitura per parquet, battiscopa, cornici ecc. Preserva, decora e rende idrorepellente il legno. |
| Colore | Trasparente |

| Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%) | Riferimento | UM | Valori |
|--|-------------|------|---------------|
| Peso specifico (picnometro) | C022 | kg/l | 1,020 ± 0,030 |
| Viscosità tazza Ford n°4 | C042 | sec | 95 ± 5 |
| PH | C030 | | 8,0 ± 0,3 |
| Residuo secco | C033 | % | 31,0 ± 2,0 |
| Essiccazione fuori polvere | | min | 20-25 |
| Essiccazione al tatto | | Ore | 1,5 |
| Essiccazione in profondità | | Ore | 12-14 |
| Sovraverniciabilità | | Ore | 6-8 |

Modo d'impiego

| | |
|--|--|
| . Condizioni ambientali e del supporto | Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10% |
| . Metodo di applicazione | Pennello, rullo, spruzzo, airless. |
| . Diluente | Acqua |
| . Diluizione | dal 5 al 7% |
| . Applicazione airless | Diametro ugello 0,011-0.015". Pressione ugello 120-160 bar. |

. Applicazione spruzzo

Aerografo:

Diametro ugello: 1,2-1,4mm

Pressione ugello: 3-4Atm

. Resa teorica

10-12 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

Può essere applicato su fondi 7280.0600, nitro o poliuretanic, accuratamente carteggiati, o direttamente su legno grezzo applicando una prima mano diluita al 10 - 15%. Dopo 12 - 18 ore eseguire una leggera carteggiatura con grana 220 o 240 e finire con la seconda mano di 73000040 SANOLEGNO VETRIFICANTE PARQUET LUCIDO, vernice trasparente per parquet

Note

Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito.

Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità.

Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare.

Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi.

Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

E/A - , massimo 130 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in SANOLEGNO VETRIFICANTE PARQUET LUCIDO pronto all'uso: 117.310 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 73000040 SANOLEGNO VETRIFICANTE PARQUET LUCIDO, vernice trasparente per parquet, su legno opportunamente preparato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
