

SERIE **2286.0250 EPIC RIFF FONDO**
 2288.4200 EPIC RIFF FINITURA RUGGINE
 2288.4300 EPIC RIFF FINITURA ALLUMINIO

Impieghi

EPIC RIFF è una finitura metallizzata ottenuta da speciali miscele di ferro micaceo, resine acriliche e pigmenti semicoprenti. La sua applicazione a velatura, sul supporto opportunamente lavorato, crea straordinari effetti invecchiati ottenendo una piacevole qualità d'arredo in ogni ambiente.

Disponibile nei prodotti:

2286.0250 EPIC RIFF Fondo, può essere colorato con il Sistema Colormaker nei colori della cartella EPIC RIFF

2288.4200 EPIC RIFF Finitura Ruggine

2288.4300 EPIC RIFF Finitura Alluminio, può essere colorata con il Sistema Colormaker nei colori della cartella EPIC RIFF

Caratteristiche Generali

Finitura acrilica all'acqua per interni a basso contenuto di C.O.V., dotato di:

- facile applicabilità;
- ottimo potere mascherante;
- pregevole qualità d'arredo.

Caratteristiche Tecniche (dati rilevati a 20°C)

2286.0250 EPIC RIFF FONDO

Viscosità Brookfield	cps	13000 ± 1000
Peso Specifico	kg/l	1,640 ± 0,050
Resa teorica	m ² /l	1.4 ± 0.1 per due mani
Aspetto del film finale	gloss	opaco
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione al tatto	ore	3 - 4
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	6 - 8

2288.4200 - 2288.4300 EPIC RIFF FINITURA

Viscosità Brookfield	cps	1900 ± 100
Peso Specifico	kg/l	1.090 ± 0.050
Resa teorica	m ² /l	4 - 5 per due mani
Aspetto del film finale	gloss	opaco
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione al tatto	ore	4 - 5
Essiccazione in profondità	giorni	4 - 5
Sovraverniciabilità	ore	8 - 12

Modalità Applicative

Frattazzo di plastica rigida	EPIC RIFF Fondo	Pronto all'uso
Pennello e spugna per velature	EPIC RIFF Finitura	Pronto all'uso

Cicli Indicativi

SU MURI NUOVI - Devono essere ben coerenti, asciutti e puliti. In caso di muri sfarinanti occorre fissare con una mano di 2340.0003 opportunamente diluito. Applicare una prima mano di EPIC RIFF Fondo fino a totale copertura del supporto, lisciare immediatamente tutta la superficie utilizzando il frattazzo di piatto, eseguendo movimenti irregolari al fine di creare un leggero effetto antichizzato.

Dopo 6 - 8 ore applicare la seconda mano di fondo avendo cura di lasciare scoperte porzioni di superficie. Attendere alcuni minuti e lisciare leggermente le creste sugli accumuli.

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso. These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application techniques we can not guarantee for each single case.

A essiccazione ultimata, procedere con due mani di EP!C RIFF Finitura intervallate di 6 - 8 ore, applicate a pennello e ripassate con spugna quando la superficie è ancora bagnata, eseguendo movimenti irregolari fino a ottenere una distribuzione omogenea della finitura.

Dopo ogni applicazione ripassare con fratazzo in plastica al fine di eliminare l'eccesso di finitura e metter in risalto la profondità del ciclo finito.

SU MURI GIÀ PITTURATI – Assicurarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse asportarla e consolidare, fissare come per i muri nuovi.

Note

Pennelli ed attrezzi devono essere lavati con acqua subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Stabilità

Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente compresa fra 5 e 30°C, nei contenitori sigillati, non presenta alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 12 mesi.

27/03/2015