

## 13800000 ANTICA ACRILICA GG smalto antiruggine a finitura antichizzante



Smalto antiruggine decorativo a finitura antichizzante. Protettivo e impermeabile dona alle superfici l'aspetto del ferro anticato/ferro battuto. Formulato con ossidi micacei brillanti di alta qualità. Impermeabile previo utilizzo di primer o flating finale.



<b>Data di revisione</b>	24 febbraio 2017
<b>Composizione</b>	Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI8681: B4.A.0.A.2.FA
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• elevata aderenza</li><li>• elevata resistenza</li><li>• elevato potere coprente</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Come vernice di fondo e finitura per la verniciatura del ferro battuto. Per la verniciatura di cancelli, cancellate, ringhiere ed inferiate, nonché di minuteria metallica come cardini, catenacci, borchie ecc. Le Basi Antica GG 1380.0002 e Antica GM 1380.0003 sono prodotti semicoprenti che si usano per ottenere, con il Tintometro Colormaker Professional, tutte le tinte della Cartella Antica.
<b>Colore</b>	Tinte di cartella, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,250 ± 0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076	sec	18,0 ± 4,0
Residuo secco	C033	%	63,0 +/- 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	20-30
Essiccazione al tatto		Ore	2
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Airless, spruzzo, pennello.

. Diluente	9120.0004
. Diluizione	Pennello massimo 1% , spruzzo massimo 4%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,018-0.023". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,8mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	9-10 m <sup>2</sup> /l per mano allo spessore ottimale di 40-45 micron.

---

### Ciclo applicativo

#### **FERRO NUOVO**

Sgrassare accuratamente la superficie, eliminare ruggine ed incrostazioni. Applicare ANTICA ACRILICA GG fino ad ottenere una copertura ottimale. Per applicazioni all'esterno si consiglia di applicare prima una mano di Ferrinoxal Serie 13000000 oppure Epotec Primer Serie 61200000.

#### **FERRO GIÀ VERNICIATO**

Per manufatti ben conservati carteggiare e pulire. In caso di zone ossidate o parti scoperte procedere come per ferro nuovo.

#### **LAMIERA ZINCATA**

Sgrassare accuratamente la superficie ed eliminare eventuali residui della zincatura. Si consiglia di trattare la superficie con lavaggio decappante usando Catafos serie 9470.008. Applicare Antica fino ad ottenere una copertura ottimale.

#### **LAMIERA ZINCATA GIÀ VERNICIATA**

Per manufatti benconservati carteggiare e pulire. In caso di zone ossidate o parti scoperte procedere come per la lamiera zincata.

Antica può essere catalizzata al 20% max con 9420.0227 per ottenere un film più semilucido più duro e resistente (utilizzo non destinato ad usi di cui alla Dir.2004/42/CE- D.L. n° 161/2006).

---

### Note

A causa dei pigmenti contenuti nella serie 1380.0000 gli ugelli airless sono soggetti a un'usura superiore alla norma.

Per risaltare al massimo l'effetto antichizzato si consiglia l'applicazione a spruzzo.

### Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

### Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

### Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

I/S -, massimo 500 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in ANTICA ACRILICA GG pronto all'uso: 0.000 g/l.

### **Voci di Capitolato**

Smalto antiruggine ferromicaceo per interni ed esterni, per ferro e metallo non ferrosi, applicazione di due strati di 40-45 micron su supporto opportunamente preparato.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---