

13900002 BASE PER TITANZINC MICACEO

finitura raffaello per infissi



Primer – finitura per la verniciatura di lamiera zincate, grondaie, guard-rail. Alta resistenza alla salsedine e alle intemperie. Indicato per la verniciatura e il ripristino degli infissi in alluminio anodizzato grazie alla finitura estetica “Raffaello” che riproduce l’effetto dell’applicazione a polvere.



Data di revisione

Composizione

Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

Classificata secondo UNI8681: B4.A.0.A.2.FA

Proprietà principali

- elevata aderenza
- elevata resistenza

Impieghi

Il prodotto 1390.0002 si usa per ottenere con il Tintometro Colormaker Professional le tinte micacee, e delle varie cartelle del Colorificio Sammarinese.

Non può essere usato tal quale, ma deve sempre essere colorato con i coloranti del Nuovo Sistema Colormaker Professional Serie 8060.0000.

Dopo colorazione, può essere usato come fondo e mano a finire su lamiera zincata per esterno ed interno su manufatti tipo cancellate, ringhiere, grondaie, pluviali, ecc.

Colore

Base Colormaker Professional

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,050 ± 0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076	sec	16 ± 1
Brillantezza 60° (controllo strumentale)	C005	GU	25,00 ± 5,00
Residuo secco	C033	%	53,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	10-15
Essiccazione al tatto		min	30-40
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60%

Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).

. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo, airless.
. Diluente	9120.0004 - 9210.0012
. Diluizione	Pennello e rullo massimo 1 % , spruzzo 4% massimo (a spruzzo è possibile utilizzare anche 9210.0012).
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,013-0.019". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,8mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	9-11 m ² /l per mano allo spessore ottimale di 50-60 micron.

Ciclo applicativo

SU LAMIERA NUDA

Perfettamente pulita, sgrassata e senza ruggine. Qualora si debba dare una seconda mano, è preferibile darla a spruzzo o a pennello operando molto velocemente e senza insistere nella pennellata onde evitare rimozioni. Può essere sopravverniciato con Smalti sintetici serie 3510.0000, Smalti Rapida Essiccazione Serie 8370.0000, Smalti Nitro Serie 4310.0000.

SU LAMIERA ZINCATA

Opportunamente preparata, minimo tramite lavaggio decappante con 9470.0208, applicare direttamente una o due mani di 1390.0000, seguendo le indicazioni precedenti.

Note

Per applicazioni in ambienti interni il colore potrebbe ingiallire, questo fenomeno è più accentuato per il bianco e le tinte pastello. Si tenga presente che in locali particolarmente bui o poco illuminati l'ingiallimento potrebbe essere più visibile.

Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori consigliati ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere ottenuti con più applicazioni successive.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

I/S - , massimo 500 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in BASE PER TITANZINC MICACEO pronto all'uso: 497.930 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 13900002 BASE PER TITANZINC MICACEO, finitura Raffaello per infissi, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
