



22860250 EP!C RIFF FONDO fondo all'acqua



Fondo a spessore dell'acqua per effetti materici da stendere in modo irregolare per dare profondità e movimento alla parete, come se fosse lavorata dal tempo.



Data di revisione

17 marzo 2017

Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA

Proprietà principali

- facile applicazione
- a spessore
- ottima copertura delle imperfezioni del muro

Impieghi

EP!C RIFF è una finitura metallizzata ottenuta da speciali miscele di ferro micaceo, resine acriliche e pigmenti semicoprenti. La sua applicazione a velatura, sul supporto opportunamente lavorato, crea straordinari effetti invecchiati ottenendo una piacevole qualità d'arredo in ogni ambiente.

Disponibile nei prodotti:

22860250 EP!C RIFF Fondo, può essere colorato con il Sistema Colormaker nei colori della cartella EP!C RIFF;

22884200 EP!C RIFF Finitura Ruggine;

22884300 EP!C RIFF Finitura Alluminio, può essere colorata con il Sistema Colormaker nei colori della cartella EP!C RIFF.

Colore

Bianco Base

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro)

C022

UM

Valori

kg/l

1,640 ± 0,050

Viscosità Brookfield @ 200 rpm

C054

cP

13000 ± 1000

Essiccazione al tatto

ore

3-4

Essiccazione in profondità

ore

24

Sovraverniciabilità

ore

6-8

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione

Pennello, spatola

. Diluente

Acqua

Ep!c è un marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Colorificio Sammarinese SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	1,3-1,5 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

MURI NUOVI

Devono essere ben coerenti, asciutti e puliti. In caso di muri sfarinanti occorre fissare con una mano di 23400003 TITANCRIL opportunamente diluito.

Applicare una prima mano di EP!C RIFF Fondo fino a totale copertura del supporto, lisciare immediatamente tutta la superficie utilizzando il frattazzo di piatto, eseguendo movimenti

irregolari al fine di creare un leggero effetto antichizzato.

Dopo 6 - 8 ore applicare la seconda mano di fondo avendo cura di lasciare scoperte porzioni di superficie .

Attendere alcuni minuti e lisciare leggermente le creste sugli accumuli.

A essiccazione ultimata, procedere con due mani di EP!C RIFF Finitura intervallate di 6 - 8 ore, applicate a pennello e ripassate con spugna quando la superficie è ancora bagnata, eseguendo movimenti irregolari fino a ottenere una distribuzione omogenea della finitura.

Dopo ogni applicazione ripassare con fratazzo in plastica al fine di eliminare l'eccesso di finitura e metter in risalto la profondità del ciclo finito.

MURI GIÀ PITTURATI

Assicurarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse asportarla e consolidare, fissare come per i muri nuovi.

Note	Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	A/A - , massimo 30 G/L(2010). Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C RIFF FONDO pronto all'uso: 30 g/l.
--	---

Voci di Capitolato	Applicazione di 2 mani di 22860250L0016 EP!C RIFF FONDO, fondo all'acqua, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.
---------------------------	---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
