



**23120100**

**EP!C ELLA**

stucco a base di grassello di calce



Stucco a spatola a base di calce naturale, colorato con pigmenti stabili o miche colorate. La decorazione lascia respirare il supporto e svolge un'azione di regolazione igroscopica in ambienti con occasionale presenza di vapore. E' colorabile con il sistema Colormaker e Colormaker Aqua



<b>Data di revisione</b>	21 marzo 2017
<b>Composizione</b>	Stucco minerale a base di grassello di calce, pigmenti e inerti di altissimo pregio.
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• traspirante</li><li>• buona elasticità ed adesione</li><li>• resistente</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Rivestimento minerale a spatola, auto lucidante, traspirante. La particolarità dei componenti unita alla tecnica applicativa permettono di ottenere eleganti decorazioni e raffinati effetti anche con riflessi perla oppure oro su pareti interne o particolari architettonici.
<b>Colore</b>	Bianco base, Argento base, Oro base. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

<b>Caratteristiche tecniche</b> (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	<b>Riferimento</b>	<b>UM</b>	<b>Valori</b>
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,450 ± 0,150
Essiccazione al tatto		ore	2-3
Essiccazione in profondità		ore	24
Sovraverniciabilità		ore	6-8

#### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spatola americana
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	10-12 m <sup>2</sup> /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ep!c è un  
marchio di

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

C. o. e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944



Colorificio  
Sammarinese  
SpA

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
colsam.com

## Ciclo applicativo

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su intonaci nuovi, stagionati almeno trenta giorni, pulire accuratamente, poi applicare una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

Su intonaci vecchi o già verniciati, eliminare tutte le parti incoerenti e poco aderenti meccanicamente o con sverniciatore. Pulire accuratamente la superficie ed applicare una mano di fissativo 23400090 SILOFIX WHITE (vedi scheda tecnica) e poi una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

In presenza di superfici ruvide ed irregolari, rasare con 23100020 TITANSTUCCO

Su cartongesso, pulire accuratamente, applicare una mano di 23400003 TITANCRIL (vedi scheda tecnica), seguito da una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

### APPLICAZIONE:

Quindi, con supporto adeguatamente preparato:

Applicare 23120100L0016 EP!C ELLA con spatola inox in modo uniforme per ottenere un effetto compatto.

Dopo 5/6 ore applicare le altre mani con spatola inox (anche di grandezza variabile) per ottenere l'effetto finale desiderato.

Ad essiccazione quasi ultimata, lucidare 23120100L0016 EP!C ELLA passando energicamente con la spatola inox.

---

## Note

Data l'elevata viscosità del prodotto si consiglia di agitare bene al mixer il prodotto per ottenere una perfetta omogeneizzazione dei coloranti.

## Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

## Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

## Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C ELLA pronto all'uso: 200 g/l.

---

## Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 23120100L0016 EP!C ELLA, stucco a base di grassello di calce, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---