



**23122150**

## **EPI!C JAZZ MEDIO**

intonachino minerale a base calce



Rivestimento murale a spessore per interni con finitura simile agli intonaci a calce colorati o velati a scialbatura.

E' ruvido sulla parete e - se il supporto è ben coeso e portante - può essere lavorato anche con spessori importanti, per ottenere effetti tridimensionali della decorazione. Conferisce ottima traspirabilità al supporto e buon controllo dell'umidità. Ottimo negli interventi di ripristino e restauro, su edifici o contesti di particolare pregio architettonico.



### **Data di revisione**

21 marzo 2017

### **Composizione**

Marmorino minerale a base di grassello di calce, pigmenti e inerti di altissimo pregio.

### **Proprietà principali**

- elegante effetto estetico
- resistente
- ottima traspirabilità

### **Impieghi**

Rivestimento minerale a spatola, traspirante. La particolarità dei componenti unita alla tecnica applicativa permettono di ottenere eleganti decorazioni e raffinati effetti su pareti interne o particolari architettonici.

### **Colore**

Bianco Base

### **Caratteristiche tecniche**

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro)

C022

kg/l

1,720 ± 0,150

Essiccazione al tatto

ore

2-3

Essiccazione in profondità

ore

24

Sovraverniciabilità

ore

6-8

### **Modo d'impiego**

. Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%  
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione

Spatola americana

. Diluente

Acqua

. Diluizione

Pronto all'uso

. Resa teorica

1,0-1,5 m<sup>2</sup>/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

**Ep!c è un marchio di**

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

C. o. e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i. v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944



**Colorificio Sammarinese SpA**

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
colsam.com

## Ciclo applicativo

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su intonaci nuovi, stagionati almeno trenta giorni, pulire accuratamente, poi applicare una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

Su intonaci vecchi o già verniciati, eliminare tutte le parti incoerenti e poco aderenti meccanicamente o con sverniciatore. Pulire accuratamente la superficie ed applicare una mano di fissativo 23400090 SILOFIX WHITE (vedi scheda tecnica) e poi una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

Su cartongesso, pulire accuratamente, applicare una mano di 23400003 TITANCRIL (vedi scheda tecnica), seguito da una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

### APPLICAZIONE:

Quindi, con supporto adeguatamente preparato:

Applicare 23122150K0022 EPI!C JAZZ MEDIO con spatola inox in modo uniforme per ottenere un effetto compatto. Togliere l'eventuale materiale in eccesso.

Ad avvenuta essiccazione, applicare una seconda mano e lavorarla con gli appositi attrezzi ed idonee tecniche per ottenere l'effetto desiderato.

---

## Note

Data l'elevata viscosità del prodotto si consiglia di agitare bene al mixer il prodotto per ottenere una perfetta omogeneizzazione dei coloranti.

## Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

## Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

## Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EPI!C JAZZ MEDIO pronto all'uso: 200 g/l.

---

## Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 23122150K0022 EPI!C JAZZ MEDIO, intonachino minerale a base calce, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---