

23410230 BIOSISTEM TITANSAN

sanificante per superfici



Liquido trasparente, sanificante ad ampio spettro per il trattamento e la prevenzione di muffe, funghi, alghe, su superfici murali nuove o già tinteggiate. Particolarmente indicato in ambienti umidi e poco ventilati, come bagni, lavanderie e cucine. Non altera l'aspetto delle superfici trattate. Si applica con facilità e non emana odori sgradevoli.



Data di revisione

04/03/2019

Composizione

Soluzione acquosa di sali ad azione specifica sanificante.

Proprietà principali

- effetto a lungo periodo
- facile applicazione
- non emana odori sgradevoli

Impieghi

Per pareti interne ed esterne.
Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale. Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro)

Riferimento

UM

Valori

1,000 ± 0,050

pH

C022

kg/l

C030

6,5 ± 0,5

Viscosità tazza Ford n°4

C042

sec

12,0 ± 1,0

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione

Rullo, pennello

. Diluente

Acqua

. Diluizione

Pronto all'uso

. Resa teorica

9-11 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE.

Trattare la superficie con 23410200 Biosistem Spray, da una distanza di 10 - 15 cm. Lasciare assorbire per 2 - 3 ore, quindi pulire la superficie trattata lavando con acqua. Se il risultato ottenuto è parziale, ripetere l'operazione.

Dopo 24 ore dall'applicazione, se necessario, spazzolare bene le pareti.

Per ottenere un maggior effetto preventivo trattare con 23410230 Biosistem Titansan, in questo caso lasciare passare almeno 24 ore dopo il trattamento con 23410200 Biosistem Spray.

Applicare 23410230 Biosistem Titansan esclusivamente con rullo o pennellessa, lasciare agire 24 - 48 ore, areando i locali. È possibile ripetere il trattamento più volte per ottenere una maggiore penetrazione nella superficie e quindi una maggiore efficacia.

Completare il ciclo di verniciatura con 23400250 Fissativo Biosistem se occorre e a scelta una delle Idropitture della Linea Biosistem.

Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente.

Note

La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo la penetrazione nel supporto.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con acqua.

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Durante l'applicazione è necessario utilizzare guanti protettivi in PVC o PE ed occhiali protettivi. Areare i locali durante l'applicazione.

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

Prodotto non regolamentato.

Voci di Capitolato

Applicazione a pennello di 23410230 BIOSISTEM TITANSAN, sanificante per superfici, a completa saturazione della superficie contaminata, come trattamento disinfestante delle pareti contaminate dalle formazioni di muffe, funghi, muschi, alghe. Lasciando agire per 24- 48 ore e procedendo poi al lavaggio manuale o con idropulitrice

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
