

72900020 SANOLEGNO FLATTING SATINATA vernice trasparente



Vernice trasparente all'acqua, ideale per il ciclo di verniciatura con prodotti all'acqua per il trattamento di infissi, scuri, porte, portoni, tapparelle. Studiata per preservare e decorare il legno, è adatta alle finiture di esterni e interni. idonea per locali per la produzione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, in conformità alla Normativa HACCP.



Data di revisione	03 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.1.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• protegge il legno• facile applicazione• alta resistenza
Impieghi	Vernice trasparente satinata all'acqua di finitura per esterno ed interno. Serve a preservare, decorare e rendere idrorepellente il legno. Viene impiegata nei cicli di verniciatura del legno con prodotti all'acqua per il trattamento di infissi, scuretti, tapparelle, porte, portoni, perlinati. Idoneo per locali adibiti alla produzione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, in conformità alla Normativa HACCP.
Colore	Trasparente

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,041 ± 0,031
PH	C030		8,5 ± 1,0
Brillantezza 60° (controllo strumentale)	C005	GU	55,00 ± 5,00
Residuo secco	C033	%	39,0 ± 2,0
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	1.300 ± 100
Essiccazione fuori polvere		min	15-20
Essiccazione al tatto		Ore	1,5
Essiccazione in profondità		Ore	12
Sovraverniciabilità		Ore	6-8

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo, airless.

. Diluente	Acqua
. Diluizione	dal 5 al 7%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0.015". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Resa teorica	10-12 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo	Da una a due mani su Sanolegno serie 7280.0000 o direttamente su legno opportunamente preparato per la verniciatura. La prima mano è bene darla fluida affinché penetri in profondità nella porosità del legno. Dopo 24 ore si ricorre alla carteggiatura o alla pagliettatura per asportare le eventuali fibre legnose che si sono sollevate. Quindi si procede alla finitura con una o due mani a viscosità più elevata. L'intervallo tra le varie mani è di 24 ore
--------------------------	---

Note	Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito. Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità. Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare. Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi. Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	E/A - , massimo 130 G/L(2010). Valore massimo C.O.V.contenuto in SANOLEGNO FLATTING SATINATA pronto all'uso: 43.580 g/l.
--	---

Voci di Capitolato	Applicazione di 2 mani di 72900020 SANOLEGNO FLATTING SATINATA, vernice trasparente, su legno opportunamente preparato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.
---------------------------	--

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
