

75400260 POLIDUR OPACO 15-20 GLOSS

opaco 15-20 gloss



Prodotto poliuretanico trasparente, ideale per la verniciatura di mobili, complementi d'arredo, manufatti in legno. È opaco e rende le superfici morbide al tatto con un'ottima resistenza al graffio.



Data di revisione	10 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in soluzione, bicomponente, ad essiccamento chimico reattivo, opaca, poliuretanica. Classificata secondo UNI 8681:B4.A.1.C.2.CA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elegante effetto estetico• adatto per componenti in legno• ideale per le finiture
Impieghi	Vernice trasparente poliuretanica opaca, da usare quale prodotto di finitura nel ciclo di verniciatura del mobile e arredi in legno per in terni.
Colore	Trasparente

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	0,980 ± 0,030
Viscosità tazza Ford n°4	C042	s	18 ± 2
Brillantezza 60° (controllo strumentale)	C005	GU	20,00 ± 5,00
Residuo secco	C033	%	33,0 ± 2,0 dopo catalisi
Essiccazione fuori polvere		min	5-10
Essiccazione al tatto		min	40-50
Essiccazione in profondità		Ore	4-5
Sovraverniciabilità		Ore	8

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Rapporto di catalisi	100 parti in peso di POLIDUR OPACO 15-20 GLOSS con 50 parti in peso di 94200260 100 parti in volume di POLIDUR OPACO 15-20 GLOSS con 50 parti in volume di 94200260
. Durata della miscela (pot life)	6 ore @ 20°C

. Metodo di applicazione	Airless, aerografo
. Diluente	93200013
. Diluizione	dal 1 al 3%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0.013". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	6-7 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo	Una o due mani su nostro Fondo Polifond serie 7230. Intervallo tra le mani di 12 ore. Tra la mano di fondo e quella di finitura dare una leggera passata di carta vetrata a grana fine o di paglietta d'acciaio per eliminare il "pelo" del legno.
--------------------------	--

Note	Il catalizzatore è sensibile all'umidità. Tenere ben chiusi i recipienti ed evitare di applicare in condizioni di umidità sfavorevoli.
-------------	---

Conservazione	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
----------------------	---

Avvertenze	Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.
-------------------	--

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	Prodotto ad uso professionale
--	-------------------------------

Voci di Capitolato	Applicazione di 2 mani di 75400260 POLIDUR OPACO 15-20 GLOSS, su legno opportunamente preparato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.
---------------------------	---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
